VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER**

Guida rapida all'uso

Supercolori indipendenti dal CET
per il controllo del croma

Data 2022-07

VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER – FATTI & CARATTERISTICHE**

I CHROMA STAINS sono:

- Supercolori indipendenti dal CET per tutte le correnti ceramiche di rivestimento estetico, le ceramiche monolitiche a base di biossido di zirconio, silicatiche o feldspatiche

I CHROMA STAINS offrono:

- semplice adattamento cromatico nei corrispondenti gruppi di luminosità
- caratteristiche di lavorazione al massimo livello, come semplicità di applicazione
- risultati altamente estetici mediante pittura superficiale

COMPONENTI DI SISTEMA



VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER**

Uso di CHROMA STAINS 3D-MASTER su uno sfondo definito

CHROMA STAINS L		2L1.5 → 2L2.5	3L1.5
CHROMA STAINS M2		1M1 → 1M2	2M1 → 2M2
CHROMA STAINS M3			2M2
CHROMA STAINS R		2R1.5 → 2R2.5	3R1.5

Attenzione:

* Nel 4. livello di luminosità miscelare CHROMA STAINS INTENSE ORANGE (CSIO) nei corrispondenti CHROMA STAINS (rapporto 1:5).

Controllo della tinta

- E' possibile adattare le tinte verso il rosso o il giallo, miscelando tra loro i colori (rapporto 1:1).
  Esempio: per rendere la tinta 2M2 più gialla, miscelare CSM3 e CSL in rapporto 1:1: in tal modo si ottiene 2L2.5.

3L2.5	4L1.5* → 4L2.5*		
3M1 → 3M2	4M1* → 4M2*	5M1 → 5M2	
→ 2M3	3M2 → 3M3	4M2* → 4M3*	5M2 → 5M3
3R2.5	4R1.5* → 4R2.5*		

VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER**

Applicazione sull'esempio del restauro di un dente anteriore singolo

1 Presa del colore

Il restauro non si armonizza cromaticamente con la dentatura residua

2 Applicazione CHROMA STAINS
Cottura di fissaggio supercolori o cottura combinata con VITA AKZENT Plus GLAZE (v. tabelle di cottura)

Adattamento cromatico perfetto del restauro alla dentatura residua

VITA AKZENT® **Plus – Tabelle di cottura**

Cottura raccomandata

Cottura finale POWDER – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Prees. °C	min.*	↗ min.	↗ °C/ min.	Temp. ca. °C	min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5.37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT	400	4.00	5.37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-	600**
VITA VM 11	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC GLAZE LT Paste	400	8.00	7.00	50	750	1.00	-	500*
Cottura di fissaggio supercolori	500	4.00	2.30	80	700	1.00	-	-
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder	400	4.00	7.00	50	750	1.00	-	500**

* Per la cottura dei materiali in pasta il tempo di preriscaldo va aumentato da 4 min. a 6 min.

**) Il raffreddamento lento fino alla corrispondente temperatura è raccomandato per l'ultima cottura della ceramica di rivestimento prevista. Nei forni VITA VACUMAT la posizione del lift deve essere > 75%. Non esporre il lavoro a correnti d'aria dirette.

Attenzione: tutti i tipi di restauro possono essere glasati con VITA AKZENT Plus GLAZE LT. In questo caso la temperatura può essere abbassata fino a 750°C.

HOTLINE TECNICA

Domande sulle soluzioni di prodotto VITA?
Odontotecnici e consulenti tecnici esperti
vi rispondono:

Telefono +49 (0)7761/562 222
Mail info@vita-zahnfabrik.com
8.00 - 17.00

SUPPORTO ONLINE

Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto?
Risposte competenti online in forma di **FAQ,**
video e unità didattiche elettroniche.

Per ulteriori informazioni dettagliate consultare le istruzioni
di impiego complete VITA AKZENT Plus.

www.vita-zahnfabrik.com
www.facebook.com/vita.zahnfabrik

CE 0124

MD

10479I_0722_V04

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik