

VITAVM[®]7 Tabelle di cottura

	Preess. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	Ca. Temp. °C	→ min.	Vuoto min.
Cottura MARGIN	500	6.00	7.40	60	960	1.00	7.40
Cottura EFFECT LINER	500	6.00	8.11	55	950	1.00	8.11
1. Cottura dentine	500	6.00	7.27	55	910	1.00	7.27
2. Cottura dentine	500	6.00	7.16	55	900	1.00	7.16
Fissaggio dei colori	500	6.00	3.00	100	800	-	-
Cottura finale	500	-	5.00	80	900	1.00	-
Cottura finale con VITA AKZENT Plus	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-
Cottura delle masse COR	500	4.00	6.00	55	830	1.00	6.00

Per le ceramiche dentali il risultato della cottura dipende in larga misura dal ciclo di cottura adottato individualmente, vale a dire dal tipo di forno, dalla posizione della termosonda, dal supporto di cottura nonché dalle dimensioni del manufatto.

Le nostre raccomandazioni tecnico-applicative relative alle temperature di cottura (che siano orali, scritte o impartite nell'ambito di addestramento pratico) si basano su numerose esperienze e sperimentazioni proprie. Tuttavia l'utilizzatore deve considerarle come indicative. Se superficie, trasparenza o grado di lucentezza in condizioni ottimali non dovessero corrispondere al risultato di cottura desiderato, occorre adattare il ciclo di cottura. Determinante per la cottura, non è la temperatura indicata, bensì l'aspetto e la struttura superficiale del manufatto dopo la cottura stessa.

VITA shade, VITA made.

VITA