

VITA TITANKERAMIK Programma di cottura

	Vt.°C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	Temp. °C	→ min.	↘ °C	→ min.	VAC min.
Bonder in pasta	400	6.00	6.25	67	830	1.00	-	-	7.25
Bonder in polvere	400	2.00	6.25	67	830	1.00	-	-	7.25
Cottura Opaque	400	2.00	4.00	98	790	1.00	400*	0.00	5.00
Cottura MARGIN	400	6.00	7.00	53	770	1.00	400*	0.00	8.00
Fissaggio dei colori	400	4.00	3.00	100	700	1.00	400*	0.00	-
1. Cottura Dentina	400	6.00	7.00	53	770	1.00	400*	0.00	8.00
2. Cottura Dentina	400	6.00	7.00	53	770	1.00	400*	0.00	8.00
Cottura finale	400	0.00	4.00	93	770	1.00	400*	0.00	5.00
Cottura finale con VITA AKZENT Plus	400	4.00	4.00	93	770	1.00	400*	0.00	5.00

*A partire dalla cottura dell'opaco prevedere il raffreddamento lento fino a 400 °C.

Per le ceramiche dentali il risultato della cottura dipende in larga misura dal ciclo di cottura adottato individualmente, vale a dire dal tipo di forno, dalla posizione della termosonda, dal supporto di cottura nonché dalle dimensioni del manufatto.

Le nostre raccomandazioni tecnico-applicative relative alle temperature di cottura (che siano orali, scritte o impartite nell'ambito di addestramento pratico) si basano su numerose esperienze e sperimentazioni proprie. Tuttavia l'utilizzatore deve considerarle come indicative. Se superficie, trasparenza o grado di lucentezza in condizioni ottimali non dovessero corrispondere al risultato di cottura desiderato, occorre adattare il ciclo di cottura. Determinante per la cottura, non è la temperatura indicata, bensì l'aspetto e la struttura superficiale del manufatto dopo la cottura stessa.

VITA shade, VITA made.

VITA