

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER

Guia de início rápido



Pigmentação de CET independente
para controle do croma

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER

FATOS E CARACTERÍSTICAS

CHROMA STAINS são:

- Pigmentos de cerâmica dependentes* do CET para todas as cerâmicas de revestimento convencionais, bem como cerâmicas monolíticas de dióxido de zircônia, silicato ou feldspato

Com CHROMA STAINS você se beneficia de:

- Ajuste mais fácil de cor nos grupos de brilho correspondentes
- Características de processamento de alta qualidade e aplicação simples
- Resultados altamente estéticos através da coloração da superfície

COMPONENTES DO SISTEMA



*) Cerâmicas de revestimento VITA, cerâmicas de vidro VITA , VITA YZ, VITABLOCS.

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER

Aplicação do CHROMA STAINS 3D-MASTER em uma base definida



CHROMA STAINS L		2L1.5 → 2L2.5	3L1.5
CHROMA STAINS M2		1M1 → 1M2	2M1 → 2M2
CHROMA STAINS M3			2M2
CHROMA STAINS R		2R1.5 → 2R2.5	3R1.5

Atenção:

* Recomendamos que você misture no 4.º grupo de brilho CHROMA STAINS INTENSE ORANGE (CSIO) nos CHROMA STAINS correspondentes (proporção de mistura 1:5).

Controle do tom de cor

- É possível ajustar todas as cores avermelhadas ou amareladas, misturando as cores umas com as outras (proporção de mistura 1:1).
- Por exemplo:** para tornar a cor 2M2 mais amarelada, misture CSM3 e CSL numa proporção de mistura de 1:1 para obter o tom de cor 2L2.5.



→ 3L2.5	4L1.5*	→ 4L2.5*	
3M1 → 3M2	4M1* → 4M2*	5M1 → 5M2	
→ 2M3	3M2 → 3M3	4M2* → 4M3*	5M2 → 5M3
→ 3R2.5	4R1.5*	→ 4R2.5*	

 Exemplo de utilização de uma única restauração na região anterior



1 Seleção da cor



A cor da restauração não se integra como dente residual



2 Aplicação do CHROMA STAINS
Queima de fixação de pigmento ou queima de combinação com VITA AKZENT Plus GLAZE (ver tabela de queima)



Adaptação perfeita da cor da restauração na dentição residual

VITA AKZENT® Plus – Tabelas de queima

Ciclo de queima recomendado

POWDER Glanzbrand – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Pré-secagem °C	min.*	min.	↗ °C/ min.	Temp. aprox. °C	min.	VAC min.	↗ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5.37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT	400	4.00	5.37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-	600*
VITA VM 11	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC GLAZE LT	400	6.00	7.00	50	750	1.00	-	500*
Queima de fixação de pigmentos	500	4.00	2.30	80	700	1.00	-	-
VITA AMBRIA Glaze LT	400	6.00	4.22	80	750	1.00	-	500*
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder	400	4.00	7.00	50	750	1.00	-	500*

No caso de queimas de pasta, o tempo de pré-aquecimento deve ser aumentado de 4 minutos para 6 minutos.

- *) O resfriamento prolongado até atingir a respectiva temperatura é uma recomendação para a última queima da cerâmica de revestimento planejada. A posição do elevador nos aparelhos VITA VACUMAT deverá ser >75%. O material de queima deve ser protegido contra a incidência de ventilação direta.



- Atenção:** todos os tipos de restauração também podem ser glazeados com VITA AKZENT Plus GLAZE LT. Neste caso, você pode baixar a temperatura até 750 °C.





HOTLINE TÉCNICA

Questões a respeito das soluções de produtos VITA?
Técnicos de Prótese e Consultores Técnicos experientes respondem suas perguntas:

▶ **Telefone +49 (0) 7761/562 222**

E-mail info@vita-zahnfabrik.com

Das 8:00 às 17:00 horas (hora central europeia)



SUPORTE ONLINE

Questões sobre o processamento e as soluções de produtos?
Você encontra respostas competentes online em forma de **FAQs**,
vídeos e unidades eletrônicas de aprendizagem.

Para demais informações detalhadas, consulte o completo e abrangente manual de processamento do VITA AKZENT Plus.

▶ **www.vita-zahnfabrik.com**

▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**

CE 0124

MD



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)