


# VITA VMK Master®

تعليمات الإستخدام



تاريخ النشرة 12.03

VITA shade, VITA made.

**VITA**

ترجمة وإعداد

الدكتور سامر جمعة  
المخبرية سامية الحمو

بالتعاون مع الأستاذ رفيق سابا

من أجل التغطية الخزفية للهيكل المعدني ضمن عامل التمدد الحراري CTE النظامي الواقع في المجال (13.8 - 15.2).

متوفّر بنظام VITA SYSTEM 3D-MASTER

وبنظام VITA classical A1-D4

26	العمل على خزف المخواوف	3	كفاءة الخزف
27	تطبيق الكتف الخزفي	4	خواص المادة
30	بناء الطبقات الخاصة على تاج مفرد	6	حقائق هامة من المفيد معرفتها عن عامل التمدد الحراري CTE
36	جدول الخبر	7	اللون والضوء
37	الأدوات	8	مجال الإستطباب
38	أدوات اختيار اللون	9	درجة حرارة خبز الخزف المغطى
39	جداول التصنيف	10	معلومات عن التحضير
40	شرح عن المواد	12	تصميم الهيكل المعدني لجسر
42	المجموعات	13	تصميم الهيكل المعدني لكتف خزفي
45	السوائل	14	معلومات عامة عن الخزف الظليل
46	المواد الملحقة	15	تطبيقات الخزف الظليل
47	معلومات عن المواد الضارة	17	تطبيق الخزف الظليل للكتف الخزفي
		18	بناء الطبقات النظامية على جسر

هناك مادة وحيدة متوفرة تلبي كل رغباتنا في التطوير ابتدأً من حل المشاكل البسيطة للحالات السريرية وانتهاءً بالحالات المعقّدة.

إن خزف VITA VMK Master الذي يعتمد طريقة بناء الطبقات التقليدية يسمح بعمل تعويضات ذات مظهر طبيعي.

إن أي مشكلة يمكن أن تواجهنا من خلال الحالات الخاصة يعود الفضل بحلها إلى المجموعة الكبيرة من المواد الإضافية وبالتالي نحصل على تعويض حقيقي وطبيعي.

إن خزف VITA VMK Master هو الخزف المغطي للهياكت المعدنية الصنوعة من خلائط ذات محتوى عالي من الذهب وخلائط ذات محتوى منخفض من الذهب وكذلك الخلائط التي أساسها البالاديوم ضمن مجال التمدد الحراري التقليدي. هذا الخزف مناسب بشكل خاص لتغطية الهياكل المعدنية غير الثمينة وذلك بفضل درجة حرارة خبزه وصفاته الفيزيائية والكيميائية.

إن خزف VITA SYSTEM VMK Master متوفّر بألوان classical A1-D4 وA1-D4 VITA 3D-Master.

وتستمر مسيرة النجاح مع خزف VMK

VMK 68 – VMK 95 – VMK Master®

لقد انطلق النظام الخزفي المعدني الأول المطور في أوروبا عبر الأسواق من خلال شركة VITA Zahnfabrik عام 1962.


إن نظام الخزف المعدني (VITA Metall Keramik) VMK والذي لا يزال يستخدم حتى الآن يتضمن مواد الخزف السني لشركة VITA Zahnfabrik التي يخبّز على خلائط المعادن الثمينة لشركة Degussa Co.

إن النمو المتزايد اليوم للمتطلبات الوظيفية والجمالية للتعويضات الخزفية المعدنية يبحثنا على تطوير المواد ويزودنا بعدد كبير من الخيارات للحالات الخاصة حتى نتمكن من الحصول على نتائج مقنعة بجهد قليل.

من أجل الحصول على معادلة متوازنة بين تطور المواد وسهولة تطبيقها حيث دمجت الإجراءات الممتازة التي ينفرد بها خزف VMK مع المواد المطورة.

وكانت النتيجة خزف VMK Master مادة دون أي تعديلات. بنتيجة الخبرة ثققت البساطة والثقة.

إن خزف VMK Master يقدم للمستخدم إمكانيات عديدة لترميم المادة السنية المفقودة بطريقة طبيعية وجميلة.



يقدم اللوسيت الطور الكريستالي لمادة VMK وهوأساسي في الخزف لاعتبارين: من ناحية أولى فهو يؤمن الإستقرار والثبات وهذا يعني الحفاظ على شكل القطعة أثناء الخزف وعدم تغير شكلها حتى بوجود درجات حرارة عالية.

ومن ناحية أخرى فإن عامل التمدد الحراري للخزف المغطي يمكن التحكم به من خلال نسبة اللوسيت الموجودة. والأكثر من ذلك فإن الكريستال يزيد من مقاومة الخزف المغطي ويقلل من تولد التصدعات.

إن الكوارتز بنسبة 15 - 25 % . وهو عامل أساسى آخر يضاف لزيادة الطور الزجاجي وبالتالي يعزز الشفافية.

إن أكسيد المعادن تضاف أيضاً للخزف المغطي للحصول على خواص بصرية مثالية. لذلك فهي تستعمل لزيادة الظلالية وبالتالي يمكن التحكم بالشفافية والتلاؤ. بالإضافة إلى أكسيد المعادن فقد أضيفت أيضاً الأصبغة إلى أنواع الخزف المعدني لفيتا. هذه الأصبغة التي أنتجت بعمليات خاصة لا تخرق ولا تتغير عبر السنين بل إنها تحدد اللون النهائي للخزف المحبوز وبالتالي تتناسب بألوان ثابتة لمدة طويلة.

إن خزف VITA VMK Master هو خزف معدني تقليدي صنع بشكل مثالي وبتوزيع جديد لحجم الذرات مما أحدث تطويراً أساسياً وقدمنا خزفاً جيد الثبات، قليل التقلص، تطبيقه سهل واقتصادي. يساعدنا على صناعة تعويضات جمبلية وعالية الجودة.

إن الهيكل الداخلي لخزف VITA VMK Master يتتألف من مركبين أساسيين:

الأول - فيلدسبار البوتاسيوم الطبيعي  $(KAISi_3O_8)$   
والثاني - فيلدسبار الأورثوكلاز orthoclase وفيلدسبار بيكريلونات الصوديوم الأبيض  $(NaAlSi_3O_8; albite)$ .  
اللذان يشكلان الكميات الأكبر. وكثيراً ما ذكرنا في الكتب باسم tectosilicates حيث دخلا في تركيب الخزف المغطي بشكل شبكة ثلاثة الأبعاد.


إن الفلدسبار البوتاسي والذى هو عنصر أساسى في صناعة خزف فيتا قد ساعد في تأمين سحل مثالى للأسنان المقابلة، وثبات كيميائى في الوسط الفموي.

إن الأورثوكلاز Orthoclase ينصله بشكل عشوائي ما يعني أن الإنصهار والتصلب يظهر بنى مختلفة. عند استخدام هذا النوع من الفلدسبار فإن الكتلة المنصهرة تشكل أثناء تصلبها كل من الطور الزجاج واللوسيت.

القيمة	وحدة القياس	الخواص الفيزيائية
13,6 - 14,0	$10^{-6} \cdot K^{-1}$	CTE (25 - 500 °C) - OPAQUE الخزف الظليل
Approx. 670	°C	Softening point - OPAQUE درجة الليونة - الخزف الظليل
Approx. 575	°C	Transformation point - OPAQUE درجة التحول - الخزف الظليل
13,2 - 13,7	$10^{-6} \cdot K^{-1}$	CTE (25 - 500 °C) - DENTINE الخزف العاجي
Approx. 660	°C	Softening point - DENTINE درجة الليونة - الخزف العاجي
Approx. 565	°C	Transformation point - DENTINE درجة التحول - الخزف العاجي
10 >	$\mu g/cm^2$	Solubility - DENTINE الإحلالية - الخزف العاجي
Approx. 90	MPa	3-point flexural strength -DENTINE ثلاث قيم لمقاومة الإلتواء - الخزف العاجي
Approx. 19	µm	Average particle size - DENTINE معدل حجم الذرة - الخزف العاجي
50 <	MPa	Adhesive bond الرابطة اللاصقة
Approx. 2,4	$g/cm^3$	Density - DENTINE الكتافة - الخزف العاجي


### الخواص الفيزيائية

بالإضافة إلى قوة ارتباطه على المعدن وثباته الحراري الرائع فإن قابلية خزف VITA VMK Master للانحلال في الماء ضعيفة جداً وبالمقارنة مع المواد المنافسة في حدود معايير ISO استناداً إلى 6872. يظهر خزف VITA VMK Master قيم مقاومة التواء متازة.




الصورة 2 و 3 تظهر أن الخزف الظليل المحبوز الطبقة القاتمة تشير إلى الخزف المحبوز والطبقة الفاقدة تشير إلى الهيكل المعدني.

إن التجانس المتاز لطبقة الخزف الظليل في خزف VITA VMK Master الموجود بين هاتين الطبقتين يظهر في الصورة رقم 2. إن التوزيع المنتظم للمكونات الخاصة بالخزف الظليل يظهر بوضوح. إن الفقاعات والتصدعات الصغيرة الموجودة في الخزف الظليل اللامتجانس لأنواع المنافسة تظهر في الصورة رقم 3.



بفضل الخطوات العملية الخاصة تم الحصول على بنية داخلية شديدة التجانس لطبقة الخزف الظليل. هذا التجانس في التوزيع أدى إلى تحسين رابطة الإلصاق على الخليطة المعدنية بشكل ملحوظ. كذلك فإن القوام الكرمي الذي حصلنا عليه بعد مزجه بسائل الخزف الظليل كفل عملية تطبيق مثالية له. إن الخزف الظليل الممزوج يمكن أن يندخل ضمن الهيكل المعدني المرمل بسهولة وجانس أكبر. هذه الطبقة ذات القوام الكرمي تمنع تشكيل الفقاعات وبالتالي تسهل وتحسين الإرتباط بالمعدن.



الصورة 1: ثلاثة قيم لمقاومة الإلتواء حسب معايير ISO 6872

الصورة 2: صورة بالمجهر الإلكتروني الماسح لبنيّة الخزف الظليل  
VITA VMK Master في خزف التجانس الشديدة


لقد أظهرت خبرتنا العملية ضمن عامل التمدد الحراري  $k^{-1}$  .  $10^{-6} \cdot 15,2 - 13,8$  أن النتائج الجيدة يمكن الحصول عليها عندما يكون عامل التمدد الحراري للخلبطة المعدنية (مقاساً بدرجة حرارة ما بين 25 - 600  $^{\circ}\text{C}$ ) ضمن المجال  $10^{-6} \cdot 14,0 - 14,4$  .  $k^{-1}$  .. وعند وجود خلائط معدنية ذات عامل تمدد حراري (مقاساً بـ 25  $^{\circ}\text{C}$  - 600  $^{\circ}\text{C}$ ) تزيد عن  $14,5 \cdot 10^{-6}$  فإنه من الضروري اتباع التبريد البطيء ابتداءً من خبزة العاج الأولى وما بعدها. من الطبيعي أن الخزف المغطى تم تبريده بسرعة وهو بالحالة اللزجة أو السائلة. إن جهداً يتشكل في اللحمة الزجاجية أثناء التبريد في الوقت الذي تبرد فيه الطبقة السطحية بشكل أسرع من الطبقة العميقية للخزف المعدني. وكنتيجة لذلك فإن القسم الداخلي للخزف المغطى يتعرض لجهد شد بينما يتعرض السطح لجهد ضغط. إذا كان عامل التمدد الحراري أعلى فإن التبريد من 700  $^{\circ}\text{C}$  - 900  $^{\circ}\text{C}$  يجب ألا يتم بأقل من 3 دقائق

إذا كان عامل التمدد الحراري للهيكل المعدني أقل بكثير من مثيله في الخزف المغطى فإن جهد الشد الشعاعي سوف يزداد مشكلاً شقوقاً متوجهة نحو الخارج مما يؤدي إلى تصدعات فيما بعد (صورة 1)

إذا كان عامل التمدد الحراري للهيكل المعدني أعلى بكثير عن مثيله في الخزف المغطى فإن جهد ضغط ماسي سوف يزداد مشكلاً تصدعات غالباً ما تكون موازية للهيكل مما يؤدي للتشقق (صورة 2).



تحقيق قوة التماس وقوة التوتر الشعاعي المثاليان إذا كان عامل التمدد الحراري للخزف المغطى متواافق بشكل مناسب مع مثيله في الهيكل المعدني (صورة 3).



تحقيق الشروط المثالية عندما يكون كل من الخزف المغطى وعامل التمدد الحراري منخفض قليلاً عن مثيله في الهيكل المعدني. بسبب عامل الإرتباط فإن الخزف يتبع السلوك الحراري لمادة الهيكل المعدني.



عند تغطية مادة الهيكل المعدني بالخزف فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ثمانة الطبقات الغطية كعامل حاسم بالإضافة إلى قيمة عامل التمدد الحراري. وعليه فإن تشوهات مختلفة (قوة الشد الشعاعي) سوف تزداد في حالة زيادة الطبقات.

يبدى العاج الطبيعي ألواناً مختلفة ودرجات من الظلالية. المبناء الطبيعية كذلك يمكن أن تكون شافة وظليلة. إن تأثير اللون ينبع عن انعكاس الضوء. الضوء لا ينعكس فقط من السطح ولكن أيضاً من العمق بسبب شافية السن الطبيعي، وبمعنى آخر فإن شافية السن تتعلق ببنائه. الإنطباع اللوني يمكن أن يتغير بشكل ملحوظ باختلاف الظروف الضوئية.

الجسم الأكثر شافية سوف يخترق الضوء بشكل أعمق وبالتالي سيبدو أكثر رمادية. إذا ما زادت الظلالية فإن مستوى الرمادية ستنتقص والفتاحة سوف تزداد.



#### الشافية Translucency

شفاف = نافذ للضوء  
شاف = حليبي، غير شفاف  
ظليل = غير نافذ للضوء



**البريق Opalescence**  
البراق الذي يشع لوناً مائلاً للحمرة والزرقة.  
يظهر بلون مائلاً للحمرة في الضوء النافذ ومائلاً للزرقة في الضوء الساقط.



#### التألق Fluorescence

ميل بعض المواد للإشراق بعد تعرضها للضوء. الخزف السني يشع باللون المبيض الضارب للزرقة وبالتالي يبدى توهجاً باللونين الأبيض والزرق أو الأخضر المتوج المصفر. هذه الظاهرة يمكن أن تلاحظ بوضوح في الضوء الخافت. الضوء المنتشر (الضباب) ضوء الشمس.



**الاستطبابات**

الخزف المعدني المغطى بشكل كامل.  
الخزف المعدني المغطى بشكل جزئي

**مضادات الاستطباب**

صرير الأسنان.

**درجة حرارة الخبز**

عند استعمال الخزف السني تعتمد النتيجة بشكل كبير على إجراءات الخبز الشخصية وتصميم الهيكل الداخلي. إن نوع الفرن . موضع مؤشر الحرارة . قواعد الخبز بالإضافة إلى حجم القطعة المراد خبزها هي عوامل أساسية لجودة نتائج الخبز.


إن تصريحاتنا المتعلقة بدرجات حرارة الخبز سواء كانت تعليمات شفهية أو مكتوبة تعتمد بشكل أساسي على خبراتنا العملية الطويلة ونتائج الإختبارات المكثفة إلا أن المستخدم يجب أن يأخذ هذه التعليمات كقيم أساسية فقط. إذا لم يكن السطح الشفافيه ودرجة اللمعان متواقة مع نتائج الخبز التي يمكن الحصول عليها في الظروف المثالية فإنه يجب تعديل إجراءات الخبز حسب الحاجة.

إن العوامل الخامسة في عملية الخبز ليست درجة حرارة الخبز الظاهرة على الفرن وإنما مظهر وسطح الخبز بعد عملية الخبز.

**❶ ملاحظة :** إن قواعد الخبز تؤثر بشكل كبير على نتائج الخبز. إن درجات حرارة الخبز المتعلقة بخزف VITA VMK Master مبنية على استعمال قواعد خبز سوداء اللون وبالتالي فإن استعمال قواعد خبز فاتحة اللون يتطلب رفع درجة الحرارة 10 - 20 ° وذلك حسب نوع الفرن المستخدم.

يعتمد الخبز الصحيح للخزف المغطى بالإضافة إلى درجة حرارة الخبز على ثوابت أخرى مثل:

- درجة حرارة التسخين وزمنه.
- الزمن اللازم للوصول إلى درجة حرارة الخبز المطلوبة.
- زمن ثبات درجة حرارة الخبز المثالية.
- التخلية (مستواها ومدتها).
- مكان القطعة الخبوزة داخل الفرن.



الصورة - ١: شكل تخطيطي لنماذج مخبوزة

الصورة الأولى: تظهر نماذج مخبوزة بنفس درجة حرارة الخبز حيث يمكن أن تهيا بدرجات خبز مختلفة وذلك بتغيير مدة الخبز وזמן الإحماء. ومن الطبيعي أن تعدل درجة حرارة الخبز وזמן الإحماء بما يناسب خزف التغطية والفرن.

إن هذا الإختبار يثبت بشكل واضح أننا يمكن أن نحصل على درجة حرارة الخبز ذاتها سواءً بدرجة حرارة أعلى و زمن إحماء أقصر أو بدرجة حرارة أخفض و زمن إحماء أطول.

إذا كانت النماذج الخبوزة شفافة و ذات لون كثيف و حواف حادة فإن درجة الحرارة و زمن إحماء الفرن يجب أن تضبط بشكل صحيح.

إذا كانت درجة الحرارة النهائية مرتفعة جداً فإن النموذج الخبوز سيبدو بلمعة زيتية و حواف مدوره (الجزء الأيمن).

إذا كانت درجة الحرارة النهائية منخفضة جداً و زمن الإحماء قصير جداً فإن النموذج الخبوز سوف يظهر بلون حليبي وباهت (الجزء الأيسر).

إذا كان لسطح الخزف لمعة خفيفة أثناء العمل الخيري فإن ذلك يثبت أن الخزف قد خبز بالشكل الصحيح (الصورة 2 الجزء الأيمن).

إذا أظهر الخزف لوناً حليبياً و مظهراً غير متجانس فهذا يعني أن درجة حرارة الخبز الصحيحة لم يتم بلوغها (الصورة 2 الجزء الأيسر).


إذا لم يتم الوصول إلى النتيجة المرغوبة نحصل على درجة حرارة الخبز الصحيحة بتعديل الحرارة تدريجياً 5 - 10 °M




الصورة - ٢

**معلومات عامة**


- يتم تحضير التيجان بشبه كتف أو كتف مع زاوية داخلية مدوره.  
ينجز قطع محيطي بعمق ميليمتر واحد.  
يجب أن تكون زاوية التحضير الشاقولية 3 درجات على الأقل.  
يجب أن تكون المواف مابين السطوح المخورية وكل من السطوح الطاحنة أو المحدود  
القاطعة مدوره ويوصى أن تكون السطوح ملساء وناعمة.




تحضير بكتف أو بشبه كتف.



تحضير بخط إنتهاء بسيط هو مضاد استطباب للكتف الخزفي.



تحضير بشبه كتف غير صحيح وهو مضاد استطباب بشكل عام.




### تصميم الهيكل الداخلي

للهيكل الداخلي شكل السن ذاته ولكن بشكل مصغر (الحافظة على شكل السن). يجب أن يسمح لنا هذا التصميم بتطبيق المادة الخزفية بسماكة منتظمة (2 مم كحد أقصى). يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مختلف الحالات العدنة:


- هيكل داخلي بأبعاد غير كافية يؤدي إلى تقلص كبير للخزف المغطي مما يتطلب إجراءات خبز إضافية.

- هيكل داخلي مع أبعاد غير كافية لا يدعم بشكل كافي الخزف المغطي مما يسبب تصدعات وتشظي عندما تكون الطبقات زائدة السماكة.




### مناطق التماس الملائقة

إن التماس في المنطقة الملائقة بين الأسنان ذات تأثير كبير على استقرار التعويض. وبالتالي فإن مناطق التماس الملائقة يجب أن تكون ذات أبعاد كافية ويتوقف ذلك على الخليطة المستخدمة.






الهيكل الداخلية للنافذ أو لعناصر الجسر التي ستغطى بالخزف يجب أن تصمم بطريقة تضمن سماكات جدران للتيجان 0,3 مم على الأقل وللجسور 0,5 مم على الأقل. لمزيد من المعلومات راجع تعليمات الإستخدام الخاصة بالخلائط. مناطق الوصل بين المعدن والخزف المغطي يجب أن تكون واقعة في مناطق نقط التماس أو على سطوح تمسك إطباقية ذات علاقة بالفعالية المضدية. مناطق الوصل الملائقة يجب أن تصمم بطريقة تسمح بالتنظيف بعمق.



### تصميم حواف المعدن

منطقة الوصل بين الهيكل المعدني والخزف المغطي يجب أن تكون محددة بوضوح وبزاوية صحيحة. مناطق الوصل بين المعدن والخزف المغطي يجب أن لا تكون قرب نقطة التماس أو على السطوح الطاحنة. يجب تغيير المسافات بين السنية بشكل يسمح بتنظيف سهل.



نموذج شمعي للهيكل الداخلي لجسر من الناحية الشفوية.  
مناطق الوصل الملائمة متوضعة في مستوى نقط التماس ويجب أن تصمم بطريقة يمكن معها صناعة تعويض بجمالية عالية مع إمكانية العناية بالصحة الفموية.



لبلوغ الإستقرار الكافي بين دمية ودعامات الجسر ينصح بعمل طوق حنكي أو لساني.

علاوة على ذلك فلنحصل على تبريد متجانس لدمية الجسر التي تتصل الجزء الأكبر من الحرارة من المستحسن عمل زعانف تبريد cooling fins




للإنتهاء ينصح باستعمال السنابل القاطعة المصنوعة من التنفستين كاريابيد.



بعد إزالة المسحوق الكاسي فإنه يجب سحل الهيكل الداخلي المصوب من كل جهاته قبل خبز المادة الخزفية عليه وذلك لضمان سطح نظيف بشكل كامل.



يحتاج الهيكل الداخلي بعد إنتهاءه إلى ترميل جيد بأوكسيد الألنيوم  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .  
لتتجنب إدخال المادة المسحولة ينصح بترميل الخلائط حتى الضغط المشار إليه مع جعل المطرطم بزاوية منفرجة مع سطح القطعة التي يتم ترميلاها.  
إن كل من الضغط وحجم جزيئات الرمل يعتمد على نوع الخليطة.  
ينظف الهيكل الداخلي بعدها بالفرشاة وتحت الماء الجاري أو ينظف بالإستعانة بالبخار المندفع.



**① ملاحظة:** لترميل سطح الخليطة يستعمل أوكسيد الألنيوم النقى حصراً.


إن تلوث سطح المعدن يمكن أن يسبب تشكيل فقاعات أثناء خبز الخزف.

يرجى قراءة تعليمات الإستخدام الخاصة بالخليطة والصادرة من قبل المصنع المنتج. الترميل يدعم الإرتباط الميكانيكي. وبالنتيجة فإن سطح القطعة التي يتم تصنيعها سيكون خشن وأوسع بشكل معتبر.

الهيكل الداخلي بعد الإنتهاء - معد لعمل كتف خزفي.



عند عمل الكتف الخزفي يجب أن نتأكد أن الهيكل الداخلي مدعوم من قبل السن المحضر. حيث أنه يقتصر تماماً إلى الحافة الداخلية لشبه الكتف أو الكتف المحضر وبهذا نؤمن الدعم الوظيفي للهيكل الداخلي.



لتمادي أجمل وأفضل للتاج في المناطق الظاهرة ولتجنب مناطق الظلالية يقتصر الهيكل الداخلي بشكل كافي وخاصة في المناطق الملائمة المطلوبة. يجب التأكد من كون حواف المعدنية رقيقة ومدورة بعد التحضير.

للحصول على حواف واضحة مستمرة ينصح باستعمال قلم لتحديد الإنفاسن الواجب عمله على الكتف (الخط الأسود في الصورة).





تاج تم تقصيره.

| ① ملاحظة: يجب التأكد من أن الكتف مدعوم بشكل كافي بالهيكل المعدنى.



يرمل الهيكل الداخلي بأوكسيد الألミニوم  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .  
قارنها بالمعلومات الواردة حول تحرير الهيكل الداخلي للجسر.





- تشكيل طبقة خزف على سطح المعدن وخلق الترابط بينهما.
- التلوين.

هناك ثلاث حالات مختلفة لتطبيق مواد الخزف الظليل الرقيق opaque أو مواد الخزف الظليل wash opaque

- المسحوق: يمزج مسحوق الخزف الظليل مع سائل الخزف الظليل VITA OPAQUE FLUID ويطبق على الهيكل الداخلي الجاف والنظيف باستخدام فرشاة أو أداة زجاجية.
- المعاجين: يحضر معجون الخزف الظليل بقوام يجعله مناسباً للتطبيق باستخدام فرشاة أو أداة زجاجية.

**① ملاحظة:** يجب أن يحرك المعجون بأداة قبل الإستعمال. إذا لم يعد بالإمكان تحريك المعجون بعد فترة تخزين طويلة فيمكن إعادةه لقوامه الأصلي بإضافة كميات محددة من سائل VITA PASTE FLUID. تأكد أن معجون الخزف الظليل لا يلامس الماء وذلك لتجنب تشكيل فقاعات وتصدعات في الخزف الظليل أثناء الخبر.

- **تقنية VITA SPRAY-ON :** VITA SPRAY-ON يمزج مسحوق الخزف الظليل مع سائل VITA SPRAY-ON في وعاء زجاجي خاص ثم يبخ بشكل متجانس على سطح الهيكل الداخلي.  
انظر تعليمات الإستخدام الخاصة VITA SPRAY-ON (رقم .492).

يطبق الخزف الظليل لإخفاء لون الخليطة المعدنية ولتأمين ارتباط متاز للهيكل المعدني. إن العوامل الخامسة في مراحل العمل هو الجمع بين خبرتي الخزف الظليل الرقيق OPAQUE والخزف الظليل washbake والثان لهما التأثير الحاسم على جودة الإرتباط. تستعمل مادة الخزف الظليل لخلق أساس لوني للتعويض التجميلي.

**② ملاحظة:** للحصول على لون أكثر كثافة ودفئاً تخلط مادة الخزف الظليل OPAQUE مع مادة الخزف الظليل الرقيق (WO) wash opaque. مع ذلك فإن لون التعويض النهائي يمكن أن يختلف عن لون النموذج. يخبر الخزف الظليل الرقيق ذو اللون الذهبي

يخبر الخزف الظليل الرقيق ذو اللون الذهبي Gold-colored Wash opaque والخزف الظليل الخاص به (OP) opaque material فوق الخزف الظليل الرقيق washbake

إن نوعاً واحداً من مادة الخزف الظليل يمكن أن تستخدم

لإنتاج عدة ألوان في نظام VITA SYSTEM 3D-MASTER (نوعاً واحداً لكل مستوى فتحة). وفي نظام A1-D4 VITA classical (نوعاً واحداً لكل لون).


إن OP و WO لهما ذات الخواص الكيميائية والفيزيائية وبالتالي فيما مناسبتان بشكل متاز لطبقة الخزف الظليل الرقيق washbake

دور طبقة الخزف الظليل الرقيق :  
- تؤمن الروابط الأوكسجينية وتدعم الرابطة الكيميائية

الهيكل الداخلي المعده والمؤكسد بحسب المقاييس المعطاة من قبل المصنع المنتج.


يجب الانتباه إلى تعليمات المصنع المتعلقة بالخلائط الخاصة بهذا المنتج.

قبل إتمام الإجراءات، يجب تنظيف سطح الهيكل المعدي بالفرشاة حتى الماء الجاري ثم التنظيف بالبخار



**❶ ملاحظة:** يجب ألا يمسك الهيكل الداخلي بالأصابع بعد التنظيف بل يلتقط بواسطة ملقط أو مشابك نظيفة.

**الخزف الظليل الرقيق Wash bake**  
تطبق طبقة رقيقة من معجون الخزف الظليل على سطح الهيكل الداخلي باستعمال الفرشاة، ولكي يجف نزيد زمن ما قبل التجفيف.



يمكن الاستعاضة عن المعجون بجزء مسحوق الخزف الظليل وتطبيقهها بطبقة رقيقة على كامل الهيكل الداخلي للجسر (شبه تغطية) وباستخدام تقنية VITA SPRAY-ON تأكد من أن الطبقة الأولى لم تطبق بسمكرة كبيرة.

برنامنج خبزة الخزف الظليل الرقيق Wash bake الموصى به:

Predr. temp. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. approx. °C	→ min.	VAC min.	
500	6.00	5.45	80	960	1.00	5.45	معجون
500	2.00	5.45	80	960	1.00	5.45	بودرة

خبزة الخزف الظليل الرقيق Wash bake وقد انتهت

**❷ ملاحظة:** يجب أن تغسل الهياكل الداخلية المؤكسدة بالماء الجاري مع الفرشاة أو بواسطة البخار وذلك بعد كل خبزة.



**خبز الخزف الظليل Opaque**

امزج بودرة الخزف الظليل مع سائل الخزف الظليل حتى يصبح القوام كالكريم.  
طبق بواسطة فرشاة أو بأداة زجاجية لعمل طبقة مغطية وابخزها وفق برنامج الخبز المناسب.

يطبق معجون الخزف الظليل بنفس الطريقة ليغطي الهيكل الداخلي الجاف  
والنظيف. بطريقة بديلة يمكن تغطية السطح بالبخ بواسطة VITA SPRAY-  
.ON



تجنب التكثيف الزائد وعمل طبقات ثخينة من الخزف الظليل حتى لا تتجمع على السطح الطاحن والمناطق بين السنين أو على الحواف وبشكل خاص عند صناعة المحسور. يمكن أن تؤدي الطبقات الثخينة من الخزف الظليل إلى تشكيل تصدعات أثناء الخبز.

قبل خبز الخزف الظليل يجب التأكد أن هذه المادة قد فرشت تماماً على كامل الهيكل المعدني وبشكل كافي لتغطيته. يجب أن لا يظهر الهيكل المعدني واضحاً بعد الخبز وإذا حدث ذلك يعاد تطبيق الخزف الظليل من جديد ويخبر ثانية.

**برنامج خبزة الخزف الظليل OPAQUE الموصى به:**

Predr. temp. °C				Temp. approx. °C		VAC min.	
500	6.00	5.45	80	960	1.00	5.45	معجون
500	2.00	5.45	80	960	1.00	5.45	بودرة

**❶ ملاحظة:** قد تظهر بعض المشاكل إذا جفف الخزف الظليل بسرعة كبيرة. إذا لم يتم التقيد بزمن ما قبل التجفيف وزمن التجفيف الموصى بهما فإنه يمكن أن تظهر حفر صغيرة أو يظهر الخزف الظليل بشكل متقوش. في بعض الحالات يمكن أن يتحول سائل أو معجون الخزف الظليل بسرعة كبيرة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.



سطح الخزف الظليل الخبوز بشكل صحيح يبدي لعان خفيف كقشرة البيض.


تطبيق مادة المزف الرقيق WASH بالطريقة ذاتها التي طبقت في الجسر.



#### الاختلاف عن خبزة المزف الظليل OPAQUE

يجب تطبيق المزف الظليل على عرض الحافة المعدنية المقصرة وذلك للوصول إلى ارتباط متين مع مادة الكتف (انظر الخطط).


❶ ملاحظة: مادة المزف الظليل الزائدة يجب ألا تنفذ إلى داخل الناج لكي لا يتأثر الإنطباق.



الهيكل الداخلي وقد طبق عليه المزف الظليل بالكامل وهو جاهز لتطبيق مادة المزف الكتفي shoulder material.



تطبيق مادة الكتف موضح في قسم (تطبيق الكتف الخزفي). (ceramic shoulder)



يمكن استعمال خزف العاج الظليل OPAQUE DENTINE في حال نقص اللون في الدمى وخاصة في المنطقة اللثوية. وهو مناسب أيضاً لبناء الخزف في المناطق ذات اللون الكثيف وبشكل خاص في السطوح الطاحنة للأرحاء.

في حال استعمال للتغطية التجميلية خزف بحسب ألوان A1-D4 VITA classical فإن اللون المنتج في المنطقة العنقية يمكن دعمه باستعمال مواد خزف العنق NECK materials.

في الأسنان الطبيعية التي تبدي إشباع لوني أكبر في المنطقة اللثوية فإن مواد خزف العنق NECK materials مناسبة للحصول على مثل هذه الدرجة العالية من الإشباع (الكثافة) وكذلك الظلالية.

يمكن أن يعاد إنتاج اللون بعملية بناء الطبقات النظمية STANDARD layering التي تتضمن كلاً من مادتي العاج DENTINE والمبناء ENAMEL. تمزج هذه المواد مع سائل VITA MODELLING سائل RS أو FLUID VITA MODELLING FLUID RS أو FLUID.

يجنبنا سائل VITA MODELLING FLUID الجفاف السريع للمادة الخزفية. السائل يزيد المرونة أثناء بناء الطبقات. إن درجة لزوجة السائل RS الأحمر اللون تتيح زمن عمل طويل (حتى في الأوساط الرطبة) وتؤمن أيضاً استقراراً جيداً ما يجعله مناسباً بشكل خاص للتعويضات الكبيرة الحجم والجسور متعددة القطع.

في حال وجود مسافة قليلة (أكبر من 0,6 مم) فإنه يمكن تعزيز التأثير اللوني باستعمال خزف العاج الظليل.

يغطي الجسر الموضع على المثال بالخزف الظليل



يعزل المثال مسبقاً بعازل VITA Modisol وذلك لتسهيل نزع التعويض.



#### خزف العاج الظليل OPAQUE DENTINE

يطبق خزف العاج الظليل على السطح السرجي والمنطقة العنقية للدمية وذلك لتجنب التباين اللوني بين الدعامات والدمى.



عندما تكون المسافة المخصصة للحدبات غير كافية من أجل الخزف العاجي والخزف المبنائي تطبق في هذه المنطقة طبقة رقيقة من خزف العاج الظليل لضمان ثبات اللون الصحيح خاصة في حال وجود طبقات ذات سمكية تقل عن 0,8 مم.



#### الخزف العاجي DENTINE

البدء من الحواف الأنسيية والوحشية



## VITA VMK Master® STANDARD layering using the example of a bridge

يكتمل بناء السن بواسطة مادة الخزف العاجي. وبذلك نحصل على عمل جيد مبني على حجم وشكل وموقع صحيح للأسنان.



وضعت طبقة رقيقة من الخزف العاجي DENTINE على طبقة خزف العاج الظليل OPAQUE DENTINE المطبقة قبلًا على الحدية وبذلك يكتمل الشكل.



للحصول على مسافة كافية للخزف المينائي ينقص الخزف العاجي عند الثالث القاطع.



بلغ مستوى ترطيب متجانس ترطيب المادة بحذر بواسطة فرشاة في المناطق بين السنين للسطح الحنكي وذلك قبل تطبيق الخزف المينائي. ليس من الضروري ترطيب الخزف من الطرفين وذلك بفضل الخاصية الشعرية لسائل التشكيل والتي يجعله ينتشر على كامل المناطق بين السنين. إن قوى الإرتباط الناجمة تعود للتوزيع المضبوط للجزئيات في البنية الخزفية.



**الخزف المينائي ENAMEL**  
لإتمام شكل التاج يطبق الخزف المينائي بكميات قليلة.



## VITA VMK Master® STANDARD layering using the example of a bridge

لعاوضة الإنكماش الماصل أثناء الخبز يبني الجسر بحجم أكبر بقليل.



استخدم سكين فصل مرطبة قليلاً.



فصلت قطع الجسر بعضها عن بعض في المناطق بين السنين وصولاً إلى طبقة الخف الظليل وذلك قبل حبزة العاج الأولى.



بعد نزع الجسر عن المثال تكمل نقاط التماس باستعمال الخف العاجي أو الخف الميناى.

ثم يوضع الجسر على قاعدة الخبز من أجله المرحلة التالية.



برنامنج حبزة العاج الاولى 1<sup>st</sup> dentine firing الموصى به:

Predr. temp. °C				Temp. approx. °C °C/min.		VAC min.
500	6.00	7.49	55	930	1.00	7.49

الجسر موضوع على المثال بعد الخبز ومناطق التماس قد ضبطت.



يستعمل قرص ماسي لفصل المناطق الملائقة بعد خبزة العاج الأولى.



يصحح الشكل باستخدام أداة ماسية صغيرة.



قبل خبزة العاج الثانية تزال السحل بشكل كامل.  
ينصح بتنظيف الهيكل الداخلي بجهاز دفع بخار الماء.

#### خبزة العاج الثانية 2<sup>nd</sup> dentine firing

تملأ المنطة الملائقة أولاً بالخزف العاجي وبعد كل تكثيف خفيف لها يملأ السطح السرجي للدمية بخزف العاج الظليل OPAQUE DENTINE.

**❶ ملاحظة:** لتجنب جفاف المواد المطبقة في المنطة الملائقة في الجسور الطويلة ينصح بترطيب هذه المنطة بسائل VITA INTERNO FLUID أو VITA MODELLING FLUID RS



## VITA VMK Master® STANDARD layering using the example of a bridge

ينصح عزل الجسر قبل وضعه على المثال بعزل VITA Modisol وبذلك فإن أي مادة تطبق على المنطقة السرجية لن تلتتصق على القالب الجبسي



أخرجت التصحيحات على الشكل ابتداءً من منطقة العنق وذلك باستخدام المزف العاجي ... DENTINE



... والمزف الميناكي ENAMEL



برنامج خبزة العاج الثانية 2<sup>nd</sup> dentine firing الموصى به:

Predr. temp. °C	→ min.	↗ min.	↖ °C/min.	Temp. approx. °C	→ min.	VAC min.
500	6.00	7.38	80	920	1.00	7.38

تفحص نقط التماس ثانية.



## VITA VMK Master® STANDARD layering using the example of a bridge

إنهاء المحيط الخفافي باستخدام أداة ماسية

| ① ملاحظة: يرسم محيط الخفاف بقلم لزيادة التحكم



تشكل بنية سطح طبيعية كتشكيل خطوط النمو ومناطق محدبة ومقعرة.



و قبل متابعة العمل تزال برادة السحل بعنابة من التعويض باستعمال فرشاة أسنان مع تيار ماء جاري أو بجهاز دفع بخار الماء.



إذا تطلب الأمر يمكن تغطية كامل التعويض بلمع VITA AKZENT glaze



تتوفر أيضاً ملونات VITA AKZENT stains لعمل الفوارق اللونية والتفصيلات الخاصة.



## VITA VMK Master® STANDARD layering using the example of a bridge

برنامج خبزة التلميع بملمع VITA AKZENT الموصى به:

Predr. temp. °C	min.	min.	°C/min.	Temp. approx. °C	min.	VAC min.
500	4.00	5.15	80	920	1.00	-

التعويض مكتمل بعد خبزة التلميع.



التصحيح بعد خبزة التلميع.

إن مادة الخزف المصحح CORRECTIVE المستعملة لإجراء التصحيحات بعد خبزة التلميع ذات درجة خبز منخفضة بشكل واضح.  
إن حواف التعويض المنجزة لن تتأثر بدرجة الحرارة هذه.

برنامج خبزة التصحيح CORRECTIVE الموصى به:

Predr. temp. °C	min.	min.	°C/min.	Temp. approx. °C	min.	VAC min.
500	6.00	6.33	55	860	1.00	6.33

إن خزف الكتف يدعم التأثير الطبيعي للضوء في المنطقة الانتقالية بين السن المحضر واللثة حيث أن الحواف اللثوية للتعويضات الخزفية المعdenية كثيراً ما تكون رمادية اللون ويندر أن يكون السبب هو المعden الذي يشع من خالها. بل يعزى في معظم الحالات إلى الظلالية العائدية إلى فقدان التأثير الضوئي على اللثة. التألق العالي لمادة خزف الكتف والحواف له الفضل في التوزيع الطبيعي للضوء في المنطقة اللثوية للتعويض.

يبدي مسحوق خزف الحواف MARGIN مرونة مختلفة عن جميع مساحيق VITA VMK Master. بفضل اختراع شركة فيتا لمادة الخزف الكتفي (الحواف MARGIN) فإن هذا الخزف المغطى يمكن أن ينجز بطريقة مشابهة للمواد الأكريليكية. إن مرونة المادة الممزوجة غالباً ما تشبه مواد التغطية التجميلية المصنوعة من مادة الريزن أو الكومبوزيت لذلك يمكن تطبيقها بالملوقة.

بفضل المرونة فلا حاجة لسائل خاص للمزج. تمزج المادة مع سائل المزج VITA MODELLING FLUID الموجود ضمن التشكيلة للحصول على مزيج متجانس لمادة خزف الحواف MARGIN materials ينصح بإضافة المسحوق أولاً (انظر جداول التصنيف).



بسبب مرونة مواد خزف الحواف MARGIN فقد تم الإستغناء عن سائل التشكيل.




لذلك فإن هذه المادة يجب أن تمزج مع السائل باستخدام الملوقة للحصول على قوام شبه عجيني.

**❶ ملاحظة:** لا ينصح بالترطيب الدائم لقواعد الخبز لأن المرونة تؤثر سلباً على الخاصة الشعرية للقاعدة. لا يمكن مزج مادة خزف الحواف الجافة ثانية.



طبقت مادة الخزف الظليل كما تظهر في الصورة.  
انظر أيضاً التعليمات في فقرة (تطبيق الخزف الظليل لعمل خزف كتفي).

ينصح بختم حواف نموذج السن الجبسي قبل تطبيق مواد الخزف الكتفي



ثم يعزل نموذج السن الجبسي الجاف بحذر بعازل VITA Modisol وتوضع القبعة المحضررة على المثال.

| ① ملاحظة: يجب ملامسة العازل للسطح الذي سيغطي.



القبعة موضوعة على المثال وقد طبق عليها الخزف الظليل.



عند التطبيق ينصح بتوزيع المادة ذات القوام شبه العجيني بانتظام باستعمال أداة بلاستيكية أو خزفية وذلك قبل أن تنجز خبزة الحواف الأولى.



يجب أن تكتفى المادة برفق على المثال.



لتؤمن انطباق دقيق بعد الخبز يجب ألا يطبق الخزف الكتفي إلى خارج حدود حواف التحضير. وبالتالي تزال أي مادة زائدة. ثم يجفف الناج بشكل كامل بواسطة مجفف شعر أو بالحرارة المشعة من حجرة الفرن.

| ① **ملاحظة:** يمكن سحب السائل الزائد بواسطة منديل ورقى.



**جدول خبزة خرف الحواف MARGIN الموصى به:**

Predr. temp. °C	→ min.	↗ min.	↖ °C/min.	Temp. approx. °C	→ min.	VAC min.
500	6.00	8.00	55	940	1.00	8.00

افحص منطقة الكتف من داخل الناج وقم بتصحيحات بسيطة دون تطبيق ضغط. ثم ضع الناج المخبوز بحذر على المثال.



المثال معزول مرة ثانية بغاز VITA Modisol.  
يجب أن يكون قوام المادة كريمي من أجل عمل الخبزة الثانية.



استخدم فرشاة من أجل تطبيق كميات قليلة من المادة أسفل الكتف الخلفي.  
وضع الناج على المثال.



طبق الخزف الكتفي بحذر على مناطق النقص الناجمة عن خبزة خزف الكتف الأولى لتأمين انطباق دقيق ومثالي للخزف الكتفي. وبهذا يكتمل الكتف.




نماذج عن مواد الخزف الكتفي.



جفف القبعة (التابع) كما شرح سابقاً. ازقه بحذر عن مثاله ووضعه على قاعدة خبز الخزف.

**❶ ملاحظة:** يجب ألا تلامس مواد الخزف الكتفي (خبز الحواف MARGIN) قواعد الخبز.



#### جدول خبزة خزف الحواف MARGIN الموصى به:

Predr. temp. °C	→ min.	↗ min.	↖ °C/min.	Temp. approx. °C	→ min.	VAC min.
500	6.00	8.00	55	940	1.00	8.00

بعد خبزة خزف الحواف الثانية ربما يحتاج التابغ المخبوز إلى تعديل على المثال.

الكتف المخبوز مكتمل وم موضوع على المثال.



**❶ ملاحظة:** بناء طبقات خاصة تعتمد على الأسنان الطبيعية الباقية عند المريض، وتبعاً لذلك بنية الطبقات التالية كمثال.

نظرة عامة على المواد المذكورة توجد في قسم (تفصيل المواد) في الصفحة .40 و .41

التاج المحضر وعليه مادة خزف الكتف.



#### خزف السطوع LUMINARY

وضعت طبقة مغطية رقيقة من مادة خزف السطوع (بشكل مشابه لتطبيق مادة خزف العاج الظليل) لزيادة التألق fluorescence والحصول على دعم كافي للخزف الكتفي في منطقة العنق. بالإضافة لذلك فإن هذه المواد تؤمن تغطية جيدة للخزف الظليل في هذه المنطقة.

**❷ ملاحظة:** لتغطية المنطقة القاطعة للتاج يمكن تطبيق القليل من خزف السطوع LUMINARY إلى مابعد الحافة.



نمذج خزف السطوع LUMINARY



#### برنامج خبزة خزف السطوع LUMINARY الموصى به:

Predr. temp. °C	→ min.	↗ min.	↖ °C/min.	Temp. approx. °C	→ min.	VAC min.
500	6.00	8.00	55	940	1.00	8.00

التاج المخبوz مع خزف السطوع ... LUMINARY



... منظر تحت أشعة غير مرئية.



#### الخزف العاجي DENTINE

بناء جسم السن خطوة خطوة بالخزف العاجي حتى الحصول على الشكل المرغوب.



يمكن الحصول على انكسار طبيعي للضوء باستعمال أنواع متعددة من الخزف العاجي والتي تختلف باختلاف لون السن.

**❶ ملاحظة:** لإجراء التعديل في المناطق العامة يمكن استعمال مواد الخزف العاجي بالمستوى التالي للفتحة أو خزف عاجي بإشباع عالي وبمساحات قليلة.



#### الشفافية / الخزف الميناوي TRANSLUCENT / ENAMEL

يمكن تحديد الحد القاطع والإرتفاعات الملائقة للناتج بالخزف الشاف. يحدث الإعكاس الطبيعي في التاج بتأثير اختلاف الطبقات وذلك عند سقوط الضوء على التعويض.

بالإضافة إلى ذلك فإن تطبيق مواد الخزف العاجي المعدل DENTINE على الحد القاطع هو أمر يسير MODIFIER.



**الخزف العاجي المعدل DENTINE MODEIFIER**

تشكل الفصوص في المنطقة القاطعة باستعمال مواد الخزف العاجي المعدل DENTINE MODEIFIER حيث يقوم بتعزيز لون مناطق محددة.

يمكن إضافة الخزف العاجي المعدل بشكل منفرد أو هزجه مع الخزف العاجي .DENTINE



نماذج عن مواد الخزف العاجي المعدل .DENTINE MODEIFIER

**الخزف المينائي ENAMEL**

تطبق مواد الخزف المينائي للحصول على ألوان أكثر إضاءة في المناطق الأنسيية والوحشية. كذلك يمكن إجراء التعديلات في المناطق العامة للأسنان المائلة.



ينصح بإجراء الخبزة المتوسطة والتي تعتمد على نفس قيم جدول خبزة العاج الأولى للتحكم بصرياً بالطبقات الخاصة.



برنامج خبزة العاج الأولى 1<sup>st</sup> dentine firing (الخبزة المتوسطة) الموصى به:

Predr. temp. °C	min.	min.	°C/min.	Temp. approx. °C	min.	VAC min.
500	6.00	7.49	55	930	1.00	7.49

## VITA VMK Master® Individual layering based on the example of a single crown

### الخزف العنقى CERVICAL

تطبق مواد الخزف العنقى في منطقة جسم السن حتى اكتمال شكل التاج. إن تطبيق الخزف العنقى في هذه المنطقة يوحى بعمق أكبر، بالإضافة لذلك فإن مواد الخزف العنقى تضفي مزيداً من دفع اللون على التاج.



نماذج للخزف العنقى.



### الخزف المينائى \ الخزف الشاف ENAMEL / TRANSLUCENT

بناء الخزف في المنطقة القاطعة يتم ببناء الطبقات المتباونة مابين الخزف المينائي (EN) و الخزف الشاف (T).

إن تنالي طبقات الخزف الشاف المتنوعة يدعم الإنكسار الطبيعي للضوء في التاج وينتج انكسارات عديدة اللون.



نماذج للخزف الشاف TRANSLUCENT.



برنامنج خبزة خزف العاج الأولى 1<sup>st</sup> dentine firing الموصى به:

Predr. temp. °C				Temp. approx. °C		VAC min.
500	6.00	7.49	55	930	1.00	7.49

## VITA VMK Master® Individual layering based on the example of a single crown

التابع موضوع على النموذج بعد خبزة العاج الأولى.



يمكن الحصول على الشكل النهائي باستخدام الخزف الشاف (T) والخزف (OT) أو الخزف (PLT). إن استخدام هذه الأنواع من الخزف يعتمد على عمر المريض ومظهر أسنانه الطبيعية المتبقية.



**● ملاحظة:**

إن الخزف T6 و T8 لديهما ألوان مركبة يمكن أن تؤثر على نتيجة اللون بشكل ملحوظ.


برنامنج خبزة العاج الثانية 2<sup>nd</sup> dentine firing الموصى به:

Predr. temp. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. approx. °C	→ min.	VAC min.
500	6.00	7.38	55	920	1.00	7.38

تستخدم في العمل أدوات السحل الماسية وأدوات الصقل المطاطية.



بنية السطح مدورة بشكل مشابه للسن الطبيعي.



## VITA VMK Master® Individual layering based on the example of a single crown

في التعويضات الخاصة بكمار السن ينصح باستخدام أدوات الصقل المطاطية لتنعيم الحواف والمناطق الشائدة.



برنامج خبزة التلميع Glaze firing الموصى به:

Predr. temp. °C	min.	min.	°C/min.	Temp. approx. °C	min.	VAC min.
500	0.00	5.15	80	920	1.00	-

من أجل خبزة التلميع، فإن درجة البريق وبنية السطح يمكن التحكم بهما من خلال كل من معدل ارتفاع درجة الحرارة ودرجة الحرارة النهائية وزمن ثبات درجة الحرارة. إن معالجة السطح والتحضير قبل الخبز هي عوامل مؤثرة إضافية. وتبعاً لذلك فإن المعلومات عن خبزة التلميع يمكن أن تؤخذ فقط كمرجع. وعلاوة على ذلك فإنه من الممكن إجراء التلميع الميكانيكي للحصول على درجات مختلفة من اللمعان.

تستخدم في الصقل الآلي كل من أدوات الصقل المطاطية المغطاة بالألناس وأدوات الصقل عالية التلميع وأحجار الصقل.

التاج المكتمل ببريق طبيعي (دون استخدام خزف التلميع).



VAC min.		Temp. approx.°C		°C/min.		min.		Predr. temp. °C	
<b>يرجى التقيد بتعليمات المصنع الخاصة بالخلائط !!!</b>								خبزة الأكسدة Oxide firing	
5.45	1.00	960	80	5.45	2.00	500		الخزف الظليل الرقيق Wash bake	
5.45	1.00	960	88	5.45	6.00	500		معجون الخزف الظليل الرقيق PASTE WASH bake	
5.38	1.00	950	80	5.38	2.00	500		خبزة الخزف الظليل OPAQUE firing	
5.38	1.00	950	80	5.38	6.00	500		خبزة معجون الخزف الظليل PASTE OPAQUE firing	
8.00	1.00	940	55	8.00	6.00	500		خبزة حزف الحواف MARGIN firing	
8.00	1.00	940	55	8.00	6.00	500		خبزة حزف السطوع LUMINARY firing	
4.45	1.00	880	80	4.45	4.00	500		خبزة تثبيت الملتويات Stains fixation firing	
7.49	1.00	930	55	7.49	6.00	500		خبزة العاج الأولى 1 <sup>st</sup> dentine firing	
7.38	1.00	920	55	7.38	6.00	500		خبزة العاج الثانية 2 <sup>nd</sup> dentine firing	
-	1.00	920	80	5.15	0.00	500		خبزة التلميع Glaze firing	
-	1.00	920	80	5.15	4.00	500		خبزة التلميع بأكzent Glaze firing - VITA AKZENT	
6.33	1.00	860	55	6.33	6.00	500		خبزة التصحيح بالخزف المصحح Correction firing with COR	

إن لم تكن نوعية السطح ودرجة الشفافية والبريق مناسبة مع نتائج الخبز التي يمكن الحصول عليها في الظروف المثالية فيجب تعديل إجراءات الخبز بالشكل المناسب.

إن العوامل الخامسة في عملية الخبز ليست درجة حرارة الخبز الظاهرة على الفرن وإنما مظهر وسطح القطعة الخبوزة بعد إجراء الخبز.

**يرجى الملاحظة**  
تعتمد نتائج خبز الخزف السنوي بشكل كبير على إجراءات الخبز الخاصة بالمستخدم، أي نوع الفرن، موضع مؤشر الحرارة، قواعد الخبز وحجم قطعة العمل أثناء دورة الخبز.

إن توصياتنا المتعلقة بدرجات حرارة الخبز سواء أعطيت شفهي أو مكتوبة أو بشكل تعليمات عملية تعتمد على خارينا المتعددة وعلى نتائج الإختبار وعلى المستخدم أن يأخذ هذه المعلومات فقط للتزويد بالقيم الأساسية.

**الجيل الجديد من جهاز VITA VACUMAT**

قدم لنا نظام الخبز الجديد المعدل حلولاً خاصة ممتازة وتوفير اقتصادي. يتتألف هذا النظام من فرن فاخر M VITA VACUMAT 6000 وثلاث أجهزة vPad easy, vPad comfort and vPad excellence، تتيح إمكانية التحكم بالأفران الأربع من خلال جهاز خكم واحد بالإضافة إلى خدمات إضافية أخرى.



إن فرن M VITA VACUMAT 6000 هو جهاز آلي بشكل كامل يستعمل لخبز كل أنواع الخزف السني. وهو متوفّر بطراز مصغر وبتصميم مطمور يؤمن نتائج خبز جيدة ومقنعة ويُعود الفضل في ذلك لتقنية الخبز المبتكرة.

**تفسير رموز برنامج الخبز**

درجة حرارة الإقلاع Predr. °C

زمن التجفيف بالدقائق min.

زمن الإحماء بالدقائق min.

معدل ارتفاع درجة الحرارة بالدقيقة مقاساً بالدرجة المئوية °C/min.

درجة الحرارة النهائية Temp. approx. °C

زمن ثبات درجة الحرارة النهائية min.

زمن ثبات التخلية بالدقيقة VAC min.

**VITA Linearguide/ VITA Toothguide 3D-MASTER**

تستطيع بواسطة VITA Linearguide 3D-MASTER اختيار لون السن الصحيح بسرعة ودقة. إن التصميم الحديث والترتيب الخطى يمكننا من الإختيار السريع لللون السن المناسب. إن دليل VITA Linearguide 3D-MASTER هو البديل للدليل المعتمد VITA Toothguide 3D-MASTER، ويظهر ترتيباً خطياً مختلفاً لنماذج الألوان.

**VITA Easyshade® Advance**

يساعد جهاز VITA Easyshade Advance المستخدم على اختيار اللون الصحيح للسن وكذلك على التتحقق من ألوان التعويضات بسرعة وفعالية. إنه جهاز لاسلكي، متنقل وخفيف الوزن وسهل الاستخدام. يظهر النتائج اللونية خلال بضعة ثواني. إن القياس الدقيق لشدة الضوء من خلال هذا الجهاز يعتمد على نظامي VITA SYSTEM 3D-MASTER A1- D4 و VITA classical A1- D4.

**VITA classical A1- D4 shade guide**

هو الدليل الأصلي في اختيار اللون لـ

**VITA VMK Master® shade indicators**

نماذج لونية للمواد الموجودة ضمن التشكيلة النظامية مثل الخرف الظليل OPAQUE DENTINE، الخرف العاجي ENAMEL، الخرف المينا DENTINE.

**VITA VMK Master® shade guides**

نماذج لونية مسبقة الصنع لخزف المؤثرات من أجل اختبار السمات اللونية الخاصة.

تؤخذ التصنيفات التالية فقط كمراجع!

الخزف الميناوي ENAMEL	الخزف العنقى CERVICAL	خزف العنق NECK	خزف السطوع LUMINARY	خزف الحواف MARGIN	الخزف الظليل OPAQUE	VITA SYSTEM 3D-MASTER	ألوان
EN1	-	-	LM1	M1	OP0		0M1
EN1	-	-	LM1	M1	OP0		0M2
EN1	-	-	LM1/LM2*	M1/M2*	OP0		0M3
EN1	CE1	N1	LM1/LM2*	MN/M2*	OP1		1M1
EN1	CE1/CE2*	N1	LM2	M1/M3*	OP1		1M2
EN1	CE1/CE2*	N1	LM2	MN/M3*	OP2		2L1.5
EN1	CE2	N1/N2*	LM1/LM3*	M2/M3*	OP2		2L2.5
EN1	CE1	N1	LM2	MN/M2*	OP2		2M1
EN1	CE2	N1/N2*	LM2/LM3*	M2/M3*	OP2		2M2
EN1	CE2	N1/N2*	LM2/LM3 *	M3	OP2		2M3
EN1	CE1/CE2*	N1	LM2	M2/M3*	OP2		2R1.5
EN1	CE2	N1/N2*	LM2/LM3*	M3	OP2		2R2.5
EN1	CE2	N1/N5*	LM2/LM6*	M2/M5*	OP3		3L1.5
EN1	CE2/CE3*	N1/N3*	LM3/LM6*	M3/M5*	OP3		3L2.5
EN1	CE2	N1/N5*	LM2	M1/M5*	OP3		3M1
EN1	CE1/CE3*	N2	LM2/LM3*	MN/M5*	OP3		3M2
EN1	CE2/CE3*	N2/N3*	LM3	M3/M5*	OP3		3M3
EN1	CE2	N1/N5*	LM2	MN/M5*	OP3		3R1.5
EN3	CE1/CE3*	N2/N3*	LM3/LM6*	M3/M5*	OP3		3R2.5
EN1	CE2	N1/N5*	LM2/LM6*	M5	OP4		4L1.5
EN1	CE1/CE3*	N3	LM3/LM5*	M3/M5*	OP4		4L2.5
EN1	CE2	N1/N5*	LM6	M2/M5*	OP4		4M1
EN3	CE1/CE3*	N1/N5*	LM2/LM5*	M5	OP4		4M2
EN3	CE3	N3/N4*	LM3/LM5*	M3/M5*	OP4		4M3
EN1	CE2	N1/N5*	LM2/LM5*	M2/M5*	OP4		4R1.5
EN3	CE1/CE3*	N3/N4*	LM3/LM5*	M3/M5*	OP4		4R2.5
EN1	CE1/CE3*	N1/N5*	LM5/LM6*	M5	OP5		5M1
EN3	CE2/CE3*	N3/N5*	LM3/LM5*	M3/M5*	OP5		5M2
EN3	CE3	N3/N4*	LM3/LM5*	M3/M5*	OP5		5M3

الخزف الميناوي ENAMEL	الخزف العنقى CERVICAL	خزف العنق NECK	خزف السطوع LUMINARY	خزف الحواف MARGIN	الخزف الظليل OPAQUE	VITA classical A1-D4	ألوان
EN1	CE1	N1	LM2	M1/M3*	OP A1		A1
EN1	CE1/CE2*	N1/N2*	LM2	MN/M3*	OP A2		A2
EN1	CE2	N1/N3*	LM3/LM6*	M3	OP A3		A3
EN2	CE1/CE3*	N3	LM3/LM6*	M3/M5*	OP A3,5		A3,5
EN2	CE3	N1/N5*	LM2/LM5*	MN/M5*	OP A4		A4
EN2	CE1	N1	LM1/LM2*	MN/M2*	OP B1		B1
EN2	CE1/CE2*	N1	LM2	M2/M3*	OP B2		B2
EN2	CE2	N1/N2*	LM3/LM6*	M3	OP B3		B3
EN2	CE2/CE3*	N1/N3*	LM3/LM6*	M3	OP B4		B4
EN2	CE1	N1	LM2	MN/M2*	OP C1		C1
EN2	CE1	N1/N5*	LM2/LM6*	M2/M5*	OP C2		C2
EN1	CE1/CE2*	N1/N5*	LM6	M2/M5*	OP C3		C3
EN1	CE3	N5	LM5/LM6*	M5	OP C4		C4
EN2	CE1/CE2*	N1/N5*	LM2/LM6*	M2/M5*	OP D2		D2
EN2	CE2	N1/N5*	LM6	M3/M5*	OP D3		D3
EN2	CE2/CE3*	N1/N5*	LM3/LM6*	M2/M3*	OP D4		D4

نسبة المزج 1:1

golden-orange البرتقالي الذهبي	WO		VITA VMK Master® WASH OPAQUE الخزف الظليل الرقيق - مناسب لتغطية الهياكل الداخلية والحصول على تعويضات بألوان أكثر تركيزاً وأكثر دفئاً.
VITA SYSTEM 3D-MASTER	OP0 - OP5		VITA VMK Master® الخزف الظليل - لتغطية الهياكل الداخلية
VITA classical	A1 - D4		
VITA SYSTEM 3D-MASTER	OM1 - 5M3		VITA VMK Master® OPAQUE DENTINE خزف العاج الظليل - يدعم التأثير اللوني في حالة السماكات القليلة - يستعمل في المنطقة اللثوية لمعالجة نقص اللون في الدمية
VITA SYSTEM 3D-MASTER	OM1 - 5M3		VITA VMK Master® DENTINE الخزف العاجي - مادة حاملة لللون تستعمل لبناء التعويضات الخزفية بشكل مشابه للأسنان الطبيعية
whitish مبيض	EN1		VITA VMK Master® ENAMEL الخزف الميناكي - مواد لمنطقة القاطعة ذات ألوان متناسبة معها تستعمل لإعادة إنتاج التأثير اللوني للمينا الطبيعية
yellowish-neutral حيادي مصفر	EN2		
reddish محمر	EN3		
transparent شفاف	WIN		VITA VMK Master® WINDOW الخزف الكاشف - تعزيز الشافية وإنقاص شدة اللون - يستعمل مخلوطاً وبدون خلط
whitish مبيض	T1		VITA VMK Master® TRANSLUCENT الخزف الشاف
yellowish-brownish بني مائل للصفرة	T2		- لتقليد مختلف درجات شفافية المينا الطبيعية ومختلف مناطق الشافية
pink وردي	T3		- ثمانية ظلال لونية شافة متوفرة لإعطاء الملامح والمواصفات الخاصة
neutral حيادي	T4		
light blue أزرق فاتح	T5		
blue أزرق	T6		
grey رمادي	T7		
reddish محمر	T8		
neutral حيادي	OT1		VITA VMK Master® OPAL TRANSLUCENT الخزف الشاف البراق
pearly-cream كرمي متلألئ	PLT1		- مادة شافة ببريق طبيعي
			VITA VMK Master® PEARL TRANSLUCENT الخزف الشاف المتلألئ - إشعاع تلألئي على السطح - لتقليد الأسنان الفتية والمباعدة بشكل خاص - تمزج مع خزف الكاشف WINDOW وتطبق على السطح لجعل العاج في منطقة الجسم أكثر إشراقةً

beige	N1		<b>VITA VMK Master®</b> خزف العنق - يؤمن إنتاج لون متاز للتعويض في المنطقة العنقية - إن استخدام خزف العنق يضفي على اللون كثافة وظلالية أكبر
yellow	N2		
yellow-orange	N3		
orange	N4		
khaki	N5		
neutral	MN		<b>VITA VMK Master® MARGIN</b> خزف المحواف - خلق منطقة انتقالية جميلة في المنطقة الشفوية التي قصر فيها العدن - يمكن أن يقوى باستعمال مواد (اقرأ المعلومات الموجودة في قسم تطبيق الخزف الكتفي)
white	M1		
beige	M2		
yellow	M3		
orange-reddish	M4		
light brown	M5		
white	LM1		<b>VITA VMK® LUMINARY</b> خزف السسطوط - ذو تألق عالي يدعم ويتحكم بالتألق الطبيعي خاصة في المناطق ذات السماكة القليلة.
sand	LM2		
yellow	LM3		
light brown-orange	LM4		
light brown	LM5		
light khaki	LM6		
light yellow	CE1		<b>VITA VMK Master® CERVICAL</b> الخزف العنقبي - يطبق فوق الخزف العاجي أو المينائي على المنطقة العنقية وصولاً إلى المنطقة الملائقة لزيادة تأثير العمق
light orange	CE2		
golden yellow	CE3		
white	DM1		<b>VITA VMK Master® DENTINE MODIFIER</b> الخزف العاجي المعدل - يضاف للخزف العاجي لزيادة كثافة اللون - للحصول على تأثير العمق بالتلبيب الداخلي - لعمل فصوص في المنطقة الفاسطة ولعمل خطوط السحل الحادثة مع تقدم العمر.
cream	DM2		
yellow	DM3		
orange	DM4		
reddish	DM5		
brownish-reddish	DM6		
khaki	DM7		
grey	DM8		
dusky pink	G1		<b>VITA VMK Master® GINGIVA</b> خزف اللثة - لعاوضة النسج الرخوة المفقودة والحصول على تعويض أفضل - يمكن أن يستخدم لوحده أو ممزجه مع مادة أخرى - يعتمد خبز هذه المواد على معايير خبزة العاج الأولى والثانية ذاتها
orange-pink	G2		
pink-red	G3		
brown-red	G4		
reddish-black	G%		
light	GOL		
dark	GOD		
neutral	COR1		<b>VITA VMK Master® CORRECTIVE</b> الخزف المصحح - للتصحيف بعد خبزة التلميع
beige	COR2		

**VITA VMK Master® STANDARD SET 3D-MASTER\***  
المجموعة النظامية  
المجموعة الأساسية

الكمية	السعة	المادة
1	12 g	الخزف الطليل الرقيق WASH OPAQUE WO
5	12 g	OPAQUE OP1-OP5
26	12 g	خزف العاج DENTINE 1M1-5M3
26	12 g	DENTINE 1M1-5M3
2	12 g	ENAMEL EN1, EN3
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CERVICAL CE1-CE3
5	12 g	خزف العنق NECK N1-N5
2	12 g	الخزف المصحح CORRECTIVE COR1-COR2
2	50 ml	سائل التشكيل Modelling fluid
1	50 ml	سائل الخزف الطليل Opaque fluid
1	-	دليل الألوان النظامي Shade guide STANDARD
1	-	دليل الألوان 3D-MASTER Shade indicator 3D-MASTER
1	-	دليل الألوان VITA Linearguide 3D-MASTER
-	-	المواد الملحقة Accessories
1	-	تعليمات الاستخدام Working instructions



\* متوفّر أيضًاً مجموعة VITA SYSTEM 3D-MASTER بالألوان العشرة التالية الأكثّر تداوّلًا في نظام الألوان: 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2.  
\*\* متوفّر معجون الخزف الطليل في كل واحّدة منها.

**VITA VMK Master® STANDARD SET 3D-MASTER\***  
مجموعة بلونين (2M2, 3M2)

الكمية	السعة	المادة
2	12 g	OPAQUE OP2, OP3
2	12 g	خزف العاج DENTINE 2M2, 3M2
2	12 g	DENTINE 2M2, 3M2
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	سائل التشكيل Modelling fluid
1	50 ml	سائل الخزف الطليل Opaque fluid
2	-	خاذل لونية Shade tabs 2M2, 3M2
1	-	تعليمات الاستخدام Working instructions



\* متوفّر أيضًاً معجون الخزف الطليل

**VITA VMK Master® BLEACHED COLOR SET \***  
ألوان شديدة البياض لإنتاج ألوان الأسنان البيضاء

الكمية	السعة	المادة
1	12 g	OPAQUE OP0
3	12 g	خزف العاج DENTINE 0M1, 0M3
3	12 g	DENTINE 0M1, 0M3
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	سائل التشكيل Modelling fluid
1	50 ml	سائل الخزف الطليل Opaque fluid
1	-	دليل الألوان البيضاء BLEACHED SHADE GUIDE 0M1-0M3
1	-	تعليمات الاستخدام Working instructions



\* متوفّر أيضًاً معجون الخزف الطليل

**VITA VMK Master® STANDARD SET 3D-MASTER\***  
**المجموعة النظامية التقليدية**  
**المجموعة الأساسية**

الكمية	السعة	المادة
1	12 g	الخزف الطليل الرقيق WASH OPAQUE WO
5	12 g	الخزف الطليل OPAQUE A1-D4
26	12 g	خزف العاج DENTINE A1-D4
26	12 g	الخزف العاجي DENTINE A1-D4
2	12 g	الخزف المينا ENAMEL EN1, EN2
1	12 g	الخزف الشاف TRANSLUCENT T4
1	12 g	الخزف الكاشف WINDOW WIN
3	12 g	الخزف العنق CERVICAL CE1-CE3
5	12 g	خزف العنق NECK N1-N5
2	12 g	الخزف المصحح CORRECTIVE COR1-COR2
2	50 ml	سائل التشكيل Modelling fluid
1	50 ml	سائل الخزف الطليل Opaque fluid
1	-	دليل الألوان النظامي Shade guide STANDARD
1	-	دليل الألوان VITA classical A1-D4
1	-	دليل الألوان VITA classical A1-D4 shade guide
-	-	المواد الملحقة Accessories
1	-	تعليمات الاستخدام Working instructions

\* أيضاً متوفراً بشكل معجون الخزف الطليل.



**VITA VMK Master® STANDARD SET classical \***  
**المجموعة التقليدية**  
**مجموعة بلونين (A2, A3)**

الكمية	السعة	المادة
2	12 g	OPAQUE A2, A3
2	12 g	خزف العاج DENTINE A2, A3
2	12 g	الخزف العاجي DENTINE A2, A3
1	12 g	الخزف المينا ENAMEL EN1
1	12 g	الخزف الشاف TRANSLUCENT T4
1	50 ml	سائل التشكيل Modelling fluid
1	50 ml	سائل الخزف الطليل Opaque fluid
2	-	خاذل لونية Shade tabs A2, A3
1	-	تعليمات الاستخدام Working instructions



\* أيضاً متوفراً بشكل معجون الخزف الطليل.

**VITA VMK Master® BLEACHED COLOR SET \***  
**مجموعة ألوان التبييض**  
**ألوان شديدة البياض لإنتاج ألوان الأسنان البيضاء**

الكمية	السعة	المادة
1	12 g	OPAQUE OP0
3	12 g	خزف العاج DENTINE 0M1, 0M3
3	12 g	DENTINE 0M1, 0M3
1	12 g	الخزف المينا ENAMEL EN1
1	12 g	الخزف الشاف TRANSLUCENT T4
1	50 ml	سائل التشكيل Modelling fluid
1	50 ml	سائل الخزف الطليل Opaque fluid
1	-	دليل الألوان البيضاء BLEACHED SHADE GUIDE 0M1-0M3
1	-	تعليمات الاستخدام Working instructions



\* متوفراً أيضاً بمعجون الخزف الطليل.

**VITA VMK Master® GINGIVA SET • مجموعة خزف اللثة • مواد لخزف اللثة ذات مظهر طبيعي**

الكمية	السعة	المادة
5	12 g	خزف اللثة G1-G5
5	12 g	G0L, G0D
1	-	دليل ألوان خزف الحواف واللثة MARGIN/GINGIVA shade guide

\* أيضاً متوفراً بشكل معجون الخزف الظليل



توجد أيضاً أنواع التالية بكميات خاصة

50 g	12 g	5 g	المادة
X	X	7 g	WASH OPAQUE الخزف الظليل الرقيق
X	X	X	OPAQUE الخزف الظليل
X	X	-	Opaque Dentine, Dentine - الخزف العاجي ENAMEL, TRANSLUCENT T4, الخزف الميناوى - الخزف الشاف, WINDOW الخزف الكاشف
-	X	-	TRANSLUCENT, LUMINARY, الخزف الشاف. PEARL TRANSLUCENT, NECK, خزف العنق. OPAL TRANSLUCENT, MARGIN, الخزف الشاف المتلألئ; خزف الحواف. CERVICAL, DENTINE MODIFIER, الخزف العنقى, الخزف العاجي المعدل GINGIVA, CORRECTIVE الخزف اللثوي, الخزف المصحح
-	X	X	GINGIVA OPAQUE الخزف الظللي اللثوي

**VITA MODELLING FLUID**

خلط كل أنواع الخزف العاجي، خزف المنطقة القاطعة وأنواع إضافية أخرى من الخزف. إن سائل التشكيل VITA MODELLING FLUID يمنع الجفاف السريع للخزف ويزيد المرونة أثناء بناء الطبقات.

**VITA MODELLING FLUID RS**

يستخدم سائل التشكيل الخاص الأحمر لخلط جميع أنواع الخزف العاجي، خزف المنطقة القاطعة وأنواع إضافية أخرى. إن القوام الناعم لسائل التشكيل VITA MODELLING FLUID RS يسمح بعمل رطب مع متسع من الوقت وهو مناسب بشكل خاص للتعويضات الكبيرة الحجم والجسور عديدة القطع.

**VITA OPAQUE LIQUID**

خلط مسحوق جميع أنواع الخزف الظليل opaque

| ① ملاحظة: لا يستعمل خلط أنواع الخزف العاجي dentine

**VITA PASTE OPAQUE LIQUID**

سائل معجون الخزف الظليل سائل لتخفييف قوام المعجون يستخدم إعادة خلط معجون الخزف الظليل إذا تطلب الأمر.

**VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID**

سائل التشكيل الغني بالفضة هو سائل مضاد للإ赫زار الحادث عند استعمال خلائق ذات المحتوى العالي من الفضة (محتوى الفضة > 30%) غير موجود في التشكيلة!



**VITA AKZENT® خزف**

لإعادة إنتاج لون طبيعي لسطح الأسنان ذات الموصفات الخاصة.  
تتميز هذه الملونات بنية حبيبات ناعمة، لون كثيف، تألق خفيف وثابت، يمكن  
مزجها مع مواد أخرى.

**VITA AKZENT® FLUID سائل**

لزج ملونات VITA AKZENT GLAZE. وملمع VITA AKZENT  
ومادة الإنهاء VITA FINISHING AGENT

**VITA FINISHING AGENT مادة الإنهاء**

تتميز مادة الإنهاء بقوام ناعم جداً. تستعمل لإنتاج سطح طبيعي لامع.  
تعطي تغطية شفافة بلون شاف وهي أقل تغطية من مادة التلميع glaze  
.material

**VITA INTERNO خزف**

مواد تنتج وبشكل متاز تأثير عميق للون. تتميز بألوان كثيفة وتألق كبير  
فتعطي بريقاً رائعاً للألوان. يمكن أن تستخدم بشكل مفرد أو مزوجة مع خزف  
العاج OPAQUE DENTINE، الخزف العاجي DENTINE، الخزف المينا ENAMEL  
.TRANSLUCENT، والخزف الشاف

**VITA INTERNO FLUID سائل**

لزج مواد VITA INTERNO

المنتجات التالية مرفقة بعلامات خذيرية يجب مراعاتها:		
	<p><b>مادة كاوية</b>          يسبب حروق شديدة. يخزن في مكان مقفل بعيداً عن متناول الأطفال. يمنع الطعام والشراب أثناء العمل. في حال ملامسته للعين يجب غسلها مباشرة واستشارة الطبيب. لا يسمح بوصوله لجاري الصرف الصحي. ارتدي ثياب واقية مناسبة. ارتدي قفازات واقية. ضع نظارات واقية وقناع للوجه. في حال وقوع حادث أو الشعور بتوعك ينصح باستشارة طبيب فوراً. (عرض هذه العلامة إن أمكن).</p>	<b>سائل الخزف الظليل</b> <b>VITA OPAQUE FLUID</b>
	<p><b>سريع الإشتعال</b>          يجب إبقاء العلبة محكمة الإغلاق وتخزينها في مكان جيد التهوية كما يجب حفظها بعيداً عن مصادر الإشتعال. وعدم التدخين بالقرب منها. لا يسمح بوصول هذه المادة لجاري الصرف الصحي. يجب طرح هذا المنتج وعبوته وفق الأنظمة الخاصة بإتلاف المواد الخطرة.</p>	<b>VITA SPRAY-ON LIQUID</b> <b>VITA SPRAY-ON INDICATOR LIQUID</b>

معلومات مفصلة انظر نشرات المعلومات المتعلقة بالإستخدام الآمن لهذه المواد.

معلومات عن هذا الموضوع تجدتها على موقعنا


FAQs about metal-ceramics

	<p>ضع نظارات واقية مناسبة وقناع وجه.          ارتدي ثياب وقفازات واقية عند العمل.          في حال تشكل غبار استخدم جهاز شافط أو ضع قناع وجه.</p>	<b>الملابس الواقية</b>
---	--	------------------------

إن خرف التغطية التجميلية VITA VMK Master متوفّر بالألوان .VITA classical D4-A1 و ألوان SYSTEM 3D-MASTER

التوافق اللوني متحقّق مع جميع مواد VITA SYSTEM 3D-MASTER ومواد VITA classical A1-D4

مع نظام VITA classical A1-D4 الفريد من نوعه يمكن تحديد كل الألوان الطبيعية للأسنان ومن ثم إعادة إنتاجها بشكل كامل.



يرجىأخذ العلم: أن جميع منتجاتنا يجب أن تستخدمن وفقاً لتعليمات الاستخدام. نحن لا نتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن الاستعمال الخاطئ، إضافة لذلك يجب على المستخدم فحص المنتج قبل استعماله وذلك بالإنتباه للألم منه للمنطقة التي يستعمل فيها إننا لا نتحمل المسؤولية في حال تم استخدام المنتج مع مواد ومعدات تابعة لصناعة لذوقها مع منتجاتنا. وغير مخولة للاستعمال معها. وعلاوة على ذلك فإن مسؤوليتنا عن صحة هذه المعلومات غير مربطة بالأسس القانونية. وبقدر ما هو مسموح قانونياً فهي محددة بقيمة المفادة الخاصة بالمواد الموردة باستثناء قيمة الصريبة. وبشكل أوضح فنحن وبقدر ما هو مسموح قانونياً غير مسؤولون عن خسارة الأرباح، أو عن الأضرار غير المباشرة المتكررة الناجمة عن خطأ في الطلبية (خطأ في صياغة العقد، خطأ في توجيه العقد تنفيذ غير قانوني ... الخ) والتي تحدث في حالة الخطأ المنعدم أو الإهمال الشديد. إن صندوق العلب الخاص بمنتجنا ليس من الضروري أن يكون مرافقاً مع المنتج.

تاريخ هذه النشرة الخاصة بتعليمات الاستخدام 12.03.  
بعد نشر نسخ تعليمات الاستخدام هذه فإن أي نسخة سابقة تصبح ملقة.  
النسخة الحالية يمكن أن تجدنا على موقعنا على الإنترنت [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)  
إن شركة فيتا Zahnfabrik مخصصة من قبل Guideline for Medical Devices  
ومنتجاتها تحمل العلامة € 0124

VITA VMK Master®  
VITA AKZENT®  
VITA INTERNO®  
US 5498157 A - AU 659964 B2 - EP 0591958 B1

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)