

VITAVM®9 auf VITABLOCS® Brenntabelle

	Vt. ° C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	Temp. ca. °C	→ min.	VAC min.
Malfarbenfixierbrand VITA AKZENT Plus	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-
1. Individualisierungsbrand VITA VM 9	500	6.00	7.49	55	930	1.00	7.49
2. Individualisierungsbrand VITA VM 9	500	6.00	7.38	55	920	1.00	7.38
Glanzbrand VITA AKZENT Plus	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-
Glanzbrand VITA AKZENT Plus GLAZE LT Pulver	500	4.00	3.30	80	780	1.00	-
Glanzbrand VITA AKZENT Plus GLAZE LT Paste	500	6.00	3.30	80	780	1.00	-
Korrekturbrand mit VITA VM 9 COR	500	4.00	4.40	60	780	1.00	4.40

Bei Dentalkeramiken hängt das Brennergebnis sehr stark von der individuellen Brandführung des Anwenders ab, d.h. unter anderem von der Art des Ofens, der Lage des Temperaturfühlers, dem Brenngutträger sowie der Größe des Werkstückes bei der Brandführung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen für die Brenntemperaturen (unabhängig davon, ob sie mündlich, schriftlich oder im Wege praktischer Anleitungen erteilt werden) beruhen auf zahlreichen eigenen Erfahrungen und Versuchen. Dennoch können diese Angaben nur als Richtwerte für den Anwender angesehen werden. Sollten Oberfläche, Transparenz oder Glanzgrad nicht dem unter optimalen Bedingungen zu erzielenden Brennergebnis entsprechen, ist die Brandführung dahingehend anzupassen. Entscheidend für die Brandführung ist nicht die vom Gerät angezeigte Brenntemperatur, sondern das Aussehen und die Oberflächenbeschaffenheit des Brennguts nach dem Brand.

VITA shade, VITA made.

VITA