

## VITAVM®15 Tabelle di cottura

	Preess. °C	→	↗	↗	Ca. Temp. °C	→	Vuoto min.
		min.	min.	°C/min		min.	
Ossidazione	Attenersi alle istruzioni del produttore della lega!						
Cottura WASH OPAQUE polvere	400	2.00	6.00	70	820	1.00	6.00
Cottura WASH OPAQUE PASTE	400	6.00	6.00	70	820	1.00	6.00
Cottura OPAQUE polvere	400	2.00	6.00	70	820	1.00	6.00
Cottura OPAQUE PASTE	400	6.00	6.00	70	820	1.00	6.00
Cottura masse spalla MARGIN	400	6.00	8.12	50	810	1.00	8.12
Cottura masse EFFECT LINER	400	6.00	8.12	50	810	1.00	8.12
1. Cottura dentina	400	6.00	8.00	50	800	1.00	8.00
2. Cottura dentina	400	6.00	7.48	50	790	1.00	7.48
Cottura finale	400	0.00	4.52	80	790	1.00	-
Cottura finale con VITA AKZENT Plus	400	4.00	4.52	80	790	1.00	-
Cottura finale con VITA Glaze LT	400	4.00	4.45	80	780	1.00	-
Correzione con COR	400	4.00	7.00	50	750	1.00	7.00

Nelle ceramiche dentali il risultato della cottura dipende in larga misura dai cicli di cottura individuali, ed in particolare dal tipo di forno, dalla posizione della termosonda, del supporto di cottura e dalle dimensioni del lavoro.

Le nostre raccomandazioni tecnico-applicative per le temperature di cottura (indipendentemente dall'essere date in forma orale, scritta o durante dimostrazioni pratiche) si basano su numerose esperienze e prove proprie. Ciononostante tali dati devono essere considerati solo indicativi dall'utilizzatore.

Se superficie, trasparenza, grado di lucentezza non corrispondessero ai risultati ottenibili in condizioni ottimali, adattare il ciclo di cottura.

Per valutare il grado di cottura non è decisiva la temperatura indicata dal forno, ma bensì l'aspetto e la struttura superficiale del lavoro dopo la cottura.

VITA shade, VITA made.

**VITA**