VITA VM 7 im P 90/95

Brand	B	°C/Min.	T	S	H	L	V1	V2
MARGIN Brand	500°	60°	960°	6	1		500°	959°
Effect Liner	500°	55°	950°	6	1		500°	949°
1. Dentinbrand	500°	55°	910°	6	1		500°	909°
2. Dentinbrand	500°	55°	900°	6	1		500°	899°
Glanzbrand	500°	80°	900°	2	2			
Glanzbrand mit Glasurmasse	500°	80°	900°	4	1			
Corrective	500°	55°	830°	4	1		500°	829°

- B** = Bereitschaftstemperatur
°C/Min. = Anstiegszeit
T = Brenntemperatur
S = Schließzeit
H = Haltezeit bei Endtemperatur
L = Langzeitabkühlung
V1 = Beginn des Vakuums
V2 = Ende des Vakuums

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.