VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER**

Quickstart Guide



WAK-unabhängige Malfarben
zur Steuerung des Chromas

Stand 2022-07

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER – FACTS & FEATURES**

CHROMA STAINS sind:

- WAK-unabhängige Keramikmalfarben für alle gängigen Verblendkeramiken, monolithische Zirkondioxid-, Silikat-, oder Feldspatkeramiken

Mit CHROMA STAINS profitieren Sie von:

- einfacher Chromaanpassung in den zugehörigen Helligkeitsgruppen
- top Verarbeitungseigenschaften wie einfacher Applikation
- hochästhetischen Ergebnissen durch Oberflächenbemalung

SYSTEMKOMPONENTEN



VITA VM® Keramiken



Verblendkeramiken





VITABLOCS®



VITA SUPRINITY® PC



VITA YZ® SOLUTIONS

VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER**

Einsatz der CHROMA STAINS 3D-MASTER auf einem definierten Untergrund



CHROMA STAINS L		2L1.5 → 2L2.5	3L1.5
CHROMA STAINS M2		1M1 → 1M2	2M1 → 2M2
CHROMA STAINS M3			2M2
CHROMA STAINS R		2R1.5 → 2R2.5	3R1.5

Bitte beachten:

* Bitte mischen Sie in der 4. Helligkeitsgruppe CHROMA STAINS INTENSE ORANGE (CSIO) in die entsprechenden CHROMA STAINS ein (Mischungsverhältniss 1:5).

Steuerung des Farbtons

- Sie haben die Möglichkeit alle Farbtöne rötlicher oder gelblicher anzupassen, indem Sie die Farben untereinander mischen (Mischungsverhältnis 1:1).
  Zum Beispiel: Um den Farbton 2M2 gelblicher anzupassen, mischen Sie CSM3 und CSL im Mischungsverhältnis 1:1 und erhalten damit den Farbton 2L2.




2M2
Ausgangssituation

CSM3

CSL

2L2.5
Endergebnis



VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS 3D-MASTER**

Anwendungsbeispiel anhand einer einzelnen Frontzahnrestauration



1 Farbnahme



Restauration fügt sich farblich
nicht in Restzahngebiss ein



2 Applikation CHROMA STAINS
Malfarbenfixierbrand oder Kombinationsbrand mit
VITA AKZENT Plus GLAZE (siehe Brenntabelle)



Perfekte Farbanpassung
der Restauration am Restzahnbestand

VITA AKZENT® **Plus – Brenntabellen**

Empfohlene Brandführung

POWDER Glanzbrand – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Vt. °C	min.*	↗ min.	↗ °C/ min.	Temp ca. °C	min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5.37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT	400	4.00	5.37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-	600**
VITA VM 11	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA LUMEX AC GLAZE LT Paste	400	8.00	7.00	50	750	1.00	-	500*
Malfarbenfixierbrand	500	4.00	2.30	80	700	1.00	-	-
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder	400	4.00	7.00	50	750	1.00	-	500**

* Bei Pastenbränden ist die Vorwärmzeit von 4 Min. auf 6 Min. zu erhöhen.

**) Die Langzeitabkühlung bis zur entsprechenden Temperatur ist eine Empfehlung fur den jeweils letzten geplanten Verblendkeramikbrand. Die Liftposition bei VITA VACUMAT Geraten sollte dabei >75% sein. Das Brenngut muss vor direkter Luftzufuhr geschützt werden.



Bitte beachten: Alle Restaurationstypen können ebenfalls mit VITA AKZENT Plus GLAZE LT glasiert werden. In diesem Fall können Sie die Temperatur auf bis zu 750 °C herabsetzen.



TECHNISCHE HOTLINE

Fragen rund um VITA Produktlösungen?
Erfahrene Zahntechniker und Technikberater
beantworten sie unter:

Phone +49 (0)7761/562 222
Mail info@vita-zahnfabrik.com
8.00 bis 17.00 Uhr CET

ONLINE-SUPPORT

Fragen rund um die Verarbeitung und zu Produktlösungen?
Kompetente Antworten finden Sie online in Form von **FAQs, Videos und elektronischen Lerneinheiten.**

Weitere, detaillierte Informationen finden Sie u.a. in der komplett umfassenden VITA AKZENT Plus Verarbeitungsanleitung.

www.vita-zahnfabrik.com
www.facebook.com/vita.zahnfabrik

CE 0124

MD

10479D_0722_V04

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik