

VITA AKZENT® Plus

Instrucciones de inicio rápido: CHROMA STAINS 3D-MASTER



Maquillajes independientes del
CET para regular el croma

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus – DATOS Y CARACTERÍSTICAS

CHROMA STAINS son:

- maquillajes para cerámica independientes del CET para todas las cerámicas de recubrimiento habituales, cerámicas de dióxido de circonio, de silicato o de feldespatos monolíticas

Con los CHROMA STAINS, benefíciense de:

- ajuste sencillo del croma en los grupos de claridad correspondientes
- propiedades de manipulación óptimas, como por ejemplo, facilidad de aplicación
- resultados altamente estéticos gracias a la coloración de la superficie

COMPONENTES DEL SISTEMA



VITA AKZENT® Plus – CHROMA STAINS 3D-MASTER

Utilización de los CHROMA STAINS 3D-MASTER sobre un sustrato definido



CHROMA STAINS L		2L1.5 → 2L2.5	3L1.5
CHROMA STAINS M2		1M1 → 1M2	2M1 → 2M2
CHROMA STAINS M3			2M2
CHROMA STAINS R		2R1.5 → 2R2.5	3R1.5

Atención:

* añade al grupo de claridad 4 CHROMA STAINS ORANGE (CSIO)
a los correspondientes CHROMA STAINS (proporción de mezcla 1:5).

Regulación de la tonalidad

- Tiene la posibilidad de mezclar los maquillajes entre sí (proporción de mezcla 1:1) para otorgar a todas las tonalidades cromáticas un matiz más rojizo o más amarillento.

Por ejemplo: para otorgar un matiz más amarillento a la tonalidad cromática 2M2, mezcle CSM3 y CSL en la proporción de mezcla 1:1 y obtendrá la tonalidad cromática 2L2.5.



→ 3L2.5	4L1.5* → 4L2.5*		
3M1 → 3M2	4M1* → 4M2*	5M1 → 5M2	
→ 2M3	3M2 → 3M3	4M2* → 4M3*	5M2 → 5M3
→ 3R2.5	4R1.5* → 4R2.5*		

 Ejemplo de aplicación basado en una restauración de diente anterior individual



1 Toma del color



La restauración no se integra cromáticamente en la dentadura remanente



2 Aplicación de CHROMA STAINS
Cocción de fijación de los maillajes o cocción combinada con VITA AKZENT Plus GLAZE (véase la tabla de cocción)



Perfecta adaptación cromática de la restauración a la dentadura remanente

VITA AKZENT® Plus – Tablas de cocción

Proceso de cocción recomendado

Cocción de glaseado con POWDER: CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Presec. °C	min.	↗ min.	↗ °C/ min.	Temp. °C, aprox.	min.	VAC min.	↗ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCKS	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5.37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT	400	4.00	5.37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
Cocción de fijación de los maquillajes	500	4.00	2.30	80	700	1.00	-	-

* En las cocciones de pasta es preciso incrementar el tiempo de precalentamiento de 4 min a 6 min.



! **Nota:** todos los tipos de restauración pueden glasearse también con VITA AKZENT Plus GLAZE LT. En este caso puede reducir la temperatura hasta 750 °C.





LÍNEA DIRECTA DE ASISTENCIA TÉCNICA

¿Tiene preguntas sobre las soluciones de producto VITA?

Los **experimentados protésicos dentales y asesores técnicos**

Ralf Mehlin y Daniel Schneider estarán encantados de responderlas:

- ▶ **Teléfono +49 (0)7761/562 222**
- ▶ **Correo electrónico info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **De 8:00 a 17:00 h CET**



ASISTENCIA ONLINE

¿Tiene preguntas en torno a la elaboración y las soluciones de producto?

Encontrará respuestas competentes online en forma de **Preguntas frecuentes, vídeos y unidades didácticas electrónicas.**

También encontrará más información detallada en las instrucciones de uso completas de VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **facebook.com/vita.zahnfabrik**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com