VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS**

Ghid scurt de utilizare





Culori de pictură independente de CTE
pentru controlul saturației

VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS – FACTS & FEATURES**


CHROMA STAINS sunt:

- Culori de pictură ceramice independente de CTE pentru toate ceramicile de fațetare standard, din oxid de zirconiu monolitic, ceramică silicatică sau feldspatice.

CHROMA STAINS oferă următoarele avantaje:


- adaptare simplă a cromaticii la grupul de culoare corespondent
- caracteristici de manipulare superioare, precum aplicarea foarte simplă
- rezultate deosebit de estetice prin pictare superficială

COMPONENTELE SISTEMULUI



VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS**

Aplicarea CHROMA STAINS pe o bază definită



Notă: Modificarea saturației este posibilă doar în cadrul unui anumit grup de culoare. VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS s-au elaborat pentru a intensifica saturația în cadrul unui grup de culori. Intensitatea culorilor de pictură variază în funcție de consistența amestecului. Cu cât consistența este mai groasă, cu atât mai saturată va fi culoarea restaurării.

VITA AKZENT® **Plus CHROMA STAINS**

Exemplu de aplicare pe o restaurare unicoronară din zona frontală



1 Determinarea culorii



Culoarea restaurării nu se integrează în dentiția existentă



2 Aplicarea CHROMA STAINS
Arderea de fixare a culorilor de pictură sau arderea combinată cu VITA AKZENT Plus GLAZE (vezi tabelul de ardere).



Adaptare cromatică perfectă la dinții existenți


Controlul saturației

Consistență subțire



Consistență groasă





Atenție: Evitați "băltirea". Dacă doriți o culoare mult mai saturată, se recomandă efectuarea a două arderi.

* Consistența pastei VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS corespunde la un raport de 1:2.

VITA AKZENT® **Plus – Tabele de ardere**

Programe de ardere recomandate

Arderea glazurii pulbere – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE LT, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Preuscare. °C	→ min.*	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. aprox.°C	→ min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5:37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT/ST/XT	400	4.00	5:37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5:00	80	900	1.00	-	600
VITA VM 11	400	4.00	5:00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4:45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5:15	80	920	1.00	-	-
Arderea de fixare a culorilor de pictură	500	4.00	2:30	80	700	1.00	-	-

* Temperatura de preîncălzire trebuie crescută de la 4 min. la 6 min. la arderea pastelor.



Atenție: Pe toate tipurile de restaurări se poate aplica VITA AKZENT Plus GLAZE LT. În aceste cazuri, temperatura poate fi redusă la 750°C.



HOTLINE TEHNIC

Întrebări cu privire la produsele VITA? **Tehnicienii dentari cu experiență Ralf Mehlin (TD) și Daniel Schneider (TD) pot oferi consultanță** și vă pot răspunde la întrebări la:

- **Tel. +49(0)7761/562222**
  E-mail: info@vita-zahnfabrik.com
  8.00 - 17.00 CET

SUPORT ONLINE

Întrebări despre produse și manipularea lor?
Puteți găsi răspunsurile competente online sub formă de **materiale video, FAQs și tutoriale.**

Informații mai detaliate găsiți în instrucțiunile de utilizare complete VITA AKZENT Plus.

- **www.vita-zahnfabrik.com**
- **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**

10375RU – 0418 (X.) S – Version (03)

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik